

การพัฒนาคونกรีตกำลังสูงระยะตันที่ใช้มวลรวมหมายของคุณค่าศรัทธา ที่นำกลับมาใช้ใหม่

นายอลงกต บุญศิริ

โครงการนี้เป็นส่วนหนึ่งของการศึกษาตามหลักสูตรปริญญาวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต
การบริหารงานก่อสร้างและสารเคมีปูโภค
สาขาวิชาชีวกรรมโยธา สำนักวิชาชีวกรรมศาสตร์
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
ปีการศึกษา 2557

การพัฒนาคุณกรีตกำลังสูงระดับต้นที่ใช้มวลรวมหมายของคุณกรีตตอนนี้ ที่นำกลับมาใช้ใหม่

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี อนุมัติให้นับโครงการฉบับนี้เป็นส่วนหนึ่งของการศึกษา
ตามหลักสูตรปริญญาบัณฑิต

คณะกรรมการสอบโครงการ

(รศ. ดร.นัตรชัย ใจดีมธุรงค์)

ประธานกรรมการ

(ศ. ดร.สุขสันติ์ หอพินิจลสุข)

กรรมการ (อาจารย์ที่ปรึกษาโครงการ)

(รศ. ดร.วชรภูมิ เบญจ โภพาร)

กรรมการ

(รศ. ร.อ. ดร.กนต์ธาร ชำนิประสาสน์)

คณบดีสำนักวิชาชีวกรรมศาสตร์

**ผลงาน นุญศิริ : การพัฒนาคอนกรีตกำลังสูงระยะต้นที่ใช้มวลรวมหยาบของคอนกรีตถนน
เก่าที่นำกลับมาใช้ใหม่ (DEVELOPMENT OF HIGH EARLY STRENGTH CONCRETE
USING RECYCLED CONCRETE PAVEMENT AGGREGATE) อาจารย์ที่ปรึกษา :
ศาสตราจารย์ ดร.สุขสันต์ หอพิมูลสุข**

งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์ เพื่อศึกษาการพัฒนากำลังอัดคอนกรีตกำลังสูงเร็วโดยใช้วัสดุมวลรวมหยาบริใช้เคลือบคอนกรีตถนนเก่าของกรมทางหลวงในพื้นที่จังหวัดนราธิวาส ซึ่งจะเรียกว่า “คอนกรีตที่ใช้มวลรวมหยาบริใช้เคลือบ” กำลังอัดของคอนกรีตที่ใช้มวลรวมหยาบริใช้เคลือบ และคอนกรีตที่ใช้มวลรวมหยาบริใช้เคลือบผสมมวลรวมหยาบธรรมชาติ (ในอัตราส่วน 50:50) นำมาเปรียบเทียบกับกำลังอัดของคอนกรีตที่ใช้มวลรวมหยาบธรรมชาติ คอนกรีตทดสอบทั้งหมดถูกออกแบบให้มีอัตราส่วนน้ำต่อปูนซีเมนต์เริ่มต้นเท่ากับ 0.3 ส่วนผสมคอนกรีตจะผสมกับสารลดน้ำย่างแรง (SikaViscoCrete-10) เพื่อคอนกรีตทดสอบมีค่าการยุบตัวระหว่าง 7 ถึง 10 เซนติเมตร นอกเหนือจากนี้ งานวิจัยนี้ยังศึกษาอิทธิพลของสารเร่งการก่อตัว (SikaRapid-1) ต่อการพัฒนากำลังอัดของคอนกรีตที่ใช้มวลรวมหยาบธรรมชาติและมวลรวมหยาบริใช้เคลือบ ผลการศึกษาพบว่าคอนกรีตที่ใช้มวลรวมหยาบริใช้เคลือบสามารถใช้เป็นคอนกรีตกำลังสูงเร็วและคอนกรีตกำลังสูง และมีกำลังอัดที่อายุบ่ม 24 ชั่วโมง และ 28 วัน สูงกว่าคอนกรีตที่ใช้มวลรวมหยาบธรรมชาติ เนื่องจากมวลรวมหยาบริใช้เคลือบมีความสามารถในการดูดซึมน้ำที่สูงกว่า จึงส่งผลให้อัตราส่วนน้ำต่อปูนซีเมนต์ประสิทธิ์ผลต่างกว่า คอนกรีตที่ใช้มวลรวมหยาบผสมระหว่างมวลรวมหยาบริใช้เคลือบและมวลรวมหยาบธรรมชาติมีกำลังอัดที่ต่างกว่าคอนกรีตที่ใช้มวลรวมหยาบธรรมชาติ เนื่องจากมอร์ต้าที่เกาะที่ผิวของมวลรวมหยาบมีความแข็งแรงต่ำ สารเร่งการก่อตัวแทนไม่มีผลกระทบต่อการเพิ่มขึ้นของกำลังอัดของคอนกรีตที่ใช้มวลรวมหยาบริใช้เคลือบและคอนกรีตที่ใช้มวลรวมหยาบธรรมชาติและมวลรวมหยาบริใช้เคลือบ แต่ทว่าพัฒนากำลังอัดของคอนกรีตที่ใช้มวลรวมหยาบผสมระหว่างมวลรวมหยาบธรรมชาติและมวลรวมหยาบริใช้เคลือบ การใช้มวลรวมหยาบริใช้เคลือบในการผลิตคอนกรีตกำลังสูงเร็วและคอนกรีตกำลังสูงมีประสิทธิภาพทั้งในแจ้งวิศวกรรม สิ่งแวดล้อม และเศรษฐศาสตร์ ด้านทุนการผลิตคอนกรีตสามารถลดลงได้ถึงร้อยละ 10 เมื่อใช้มวลรวมหยาบริใช้เคลือบเป็นส่วนผสม

ALONGKOT BUNSIRI: DEVELOPMENT OF HIGH EARLY STRENGTH
CONCRETE USING RECYCLED CONCRETE PAVEMENT
AGGREGATE. ADVISOR : PROF. SUKSUN HORPIBULSUK, Ph.D., P. E.

This research aims to investigate the strength development of high early strength concrete and high strength concrete using Recycled Concrete Aggregate (RCA) from a damaged rigid pavement in Nakhon Ratchasima under supervision of Department of Highways, Thailand. The compressive strengths of RCA concrete and RCA-natural aggregate (NG) concrete (505:50 ratio) were compared with those of NG concrete. All tested concretes were prepared at the same initial water/cement ratio of 0.3. Water reducing admixture (SikaViscoCrete-10) was mixed with tested concretes to control a slump of 7-10 cm. This research also investigates a role of accelerating admixture (SikaRapid-1) on the strength development of tested concretes. The results show that the RCA concrete can be regarded as high early strength and high strength concrete. The 24 hour- and 28 day-strengths of RCA concrete are greater than those of NA concrete because the water absorption of RCA is higher than that of NA and hence lower effective water/cement ratio. The strengths of RCA-NA concrete are lower than those of NA concrete because the weakness of mortar attached on the RCA particles. The accelerating admixture insignificantly improves strength of the NC concrete and RCA concrete but can improve the strength of the RCA-NC concrete. The usage of RCA in manufacturing high early strength and high strength concretes are useful in term of engineering, environmental and economical perspectives. The manufacturing cost reduces up to 10 percent when RCA is used as coarse aggregate.

School of Civil Engineering
Academic Year 2014

Student's Signature _____
Advisor's Signature _____
Co-Advisor's Signature _____

กิตติกรรมประกาศ

โครงการศึกษานี้ สำเร็จลุล่วงด้วยความกรุณาอย่างยิ่งจาก ศาสตราจารย์ ดร.สุขสันต์ หอพินิจสุข และ ดร.รัฐพล สมนา อาจารย์ที่ปรึกษา ซึ่งได้กรุณาให้คำแนะนำในการตรวจแก้ไข ข้อบกพร่องต่างๆ แนะนำแนวทางการทำงานเพิ่มเติม และให้ความเอาใจใส่ ความเมตตากรุณา ถ่ายทอดความรู้แก่ศิษย์เป็นอย่างดี ทั้งยังปลูกฝังให้ผู้ศึกษามีความอดทน มีกำลังใจ มีวินัย หมั่นค้นคว้าหาความรู้เพิ่มเติมทั้งทางพุทธกรรมและพุตินัย ผู้ศึกษาจึงขอกราบขอบพระคุณท่าน ศาสตราจารย์ ดร.สุขสันต์ หอพินิจสุข และ ดร.รัฐพล สมนา ไว้ ณ โอกาสนี้ด้วย

ผู้ศึกษาขอขอบพระคุณอาจารย์ทุกๆ ท่าน ที่ท่านได้ประสิทชิประสาทวิชาความรู้ใน หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต การบริหารงานก่อสร้างและสารสนเทศ สาขาวิชา วิศวกรรมโยธา ให้แก่ผู้ศึกษาซึ่งเป็นความรู้ประสบการณ์ที่มีค่าและมีประโยชน์ในการทำงานของผู้ศึกษาต่อไป ผู้ศึกษาขอระลึกถึงพระคุณบิดา และมารดา ที่ได้อบรมสั่งสอนให้เป็นคนดี รักการศึกษาและหมั่นหาความรู้เพิ่มเติม อย่างไม่ย่อท้อต่อปัญหา และอุปสรรคต่างๆ

ท้ายสุดขอขอบคุณเพื่อน ๆ พี่ ๆ น้อง ๆ นักศึกษาทุก ๆ ท่าน พร้อมทั้งครอบครัวที่น่ารัก ที่ คอยช่วยเหลือ และให้กำลังใจเสมอมา ตลอดการศึกษาในครั้งนี้เป็นอย่างดี

อลงกต บุญศิริ

สารบัญ

หน้า

บทคัดย่อภาษาไทย	๑
บทคัดย่อภาษาอังกฤษ	๒
กิตติกรรมประกาศ	๓
สารบัญ	๔
สารบัญตาราง	๕
สารบัญรูปภาพ	๖
บทที่	
1 บทนำ	1
1.1 ความสำคัญของปัญหา	1
1.2 วัตถุประสงค์	3
1.3 ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ	4
1.4 ขอบเขตของการวิจัย	4
1.4.1 วัสดุที่ใช้ในการศึกษา	4
1.4.2 วิธีการทดสอบ	4
2 ทฤษฎีและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง	6
2.1 ทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับคอนกรีตกำลังสูงและกำลังสูงเร็ว	6
2.1.1 การใช้คอนกรีตกำลังสูงและคอนกรีตกำลังสูงเร็วในประเทศไทย	6
2.1.2 วัสดุที่ใช้ทำคอนกรีตกำลังสูง	6
2.1.2.1 ปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์	7
2.1.2.2 ประเภทของมวลรวม	7
2.1.2.3 มวลรวมจากเศษคอนกรีต	8
2.1.2.4 น้ำ	8
2.1.2.5 สารเคมีผสมเพิ่ม	9
2.1.3 ส่วนผสมของคอนกรีตกำลังสูงและกำลังสูงเร็ว	10
2.1.3.1 กำลังอัดของคอนกรีตกำลังสูง	11
2.1.3.2 อายุที่ใช้ทดสอบคอนกรีตกำลังสูง	11

2.1.3.3 ปริมาณปูนซีเมนต์และน้ำ	12
2.1.3.4 ความสามารถในการเทของคอนกรีตกำลังสูง	12
2.2 งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง	13
3 วิธีดำเนินการวิจัย	16
3.1 วัสดุที่ใช้ในการศึกษา	16
3.1.1 ปูนซีเมนต์	16
3.1.2 วัสดุผสม (Aggregate)	16
3.1.3 สารเคมีผสมเพิ่ม	16
3.2 อุปกรณ์และเครื่องมือที่ใช้ในการศึกษา	17
3.3 การทดสอบคุณสมบัติเบื้องต้นของวัสดุมวลรวม	20
3.3.1 วิธีการทดสอบวิเคราะห์ขนาดมวลรวมละเอียด	20
3.3.2 วิธีการทดสอบวิเคราะห์ขนาดมวลหมาย	20
3.3.3 วิธีการทดสอบหาค่าถ่วงจำเพาะและการคัดซึมน้ำของมวลรวมละเอียด	20
3.3.4 วิธีการทดสอบหาค่าถ่วงจำเพาะและการคัดซึมน้ำของมวลรวมหมาย	20
3.3.5 วิธีการทดสอบหาค่าหน่วยน้ำหนักและช่องว่างของมวลรวม	20
3.4 การทดสอบหาปริมาณการใช้สารเคมีผสมเพิ่มที่เหมาะสม	20
3.4.1 การแบ่งปริมาณการใช้สารเคมีผสมเพิ่ม	20
3.4.2 แผนการทดสอบกำลังอัดเพื่อหาปริมาณการใช้สารเคมีผสมเพิ่มที่เหมาะสม	21
3.4.3 สัญลักษณ์ของอัตราส่วนผสมและปฏิกิจการส่วนผสมคอนกรีต	21
3.4.4 การผลิตแท่งตัวอย่างคอนกรีต	22
3.4.5 ทดสอบกำลังอัดที่อายุ 24 ชั่วโมง	22
3.4.6 เปรียบเทียบค่ากำลังอัดของก้อนตัวอย่างที่มีปริมาณการใช้สารเคมีผสมเพิ่ม	23
3.5 การศึกษาการพัฒนากำลังอัดทั้งระยะตื้นและระยะปลาย	23
4 ผลการทดสอบและการวิเคราะห์ผล	24
4.1 คุณสมบัติของมวลรวม	24
4.2 กำลังอัดของคอนกรีต	27
5 สรุปผลการทดสอบ และข้อเสนอแนะ	33
5.1 สรุปผลการทดลอง	33
5.2 ข้อเสนอแนะ	33

เอกสารอ้างอิง	34
ภาคผนวก ก ตารางและรูปแสดงคุณสมบัติจำเพาะของมวลรวม	36
ภาคผนวก ข ตารางและรูปแสดงผลการทดสอบค่าการยุบตัวและกำลังอัดของคอนกรีต	45
ภาคผนวก ค รูปแสดงผลการทดสอบกำลังอัดของคอนกรีต	48
ประวัติผู้เขียน	55

สารบัญตาราง

ตารางที่	หน้า
3.1 การแบ่งการใช้ปริมาณสารเคมีผสมเพิ่ม	21
3.2 ปฏิกิริยาส่วนผสมสำหรับการศึกษา	22
3.3 มาตรฐานที่ใช้ในการอ้างอิง (Strategic Highway Research Program, Zia et al., 1993) (ACI Committee 363, 1992)	23
4.1 คุณสมบัติของมวลรวมที่ใช้ในงานวิจัย	25
4.2 กำลังอัดของคอนกรีต ที่อายุ 24 ชั่วโมง	28
4.3 กำลังอัดของคอนกรีต ที่อายุ 28 วัน	29
4.4 ค่าการดูดซึมของน้ำในมวลรวมส่งผลให้ค่าอัตราส่วนน้ำต่อซีเมนต์เปลี่ยนไป	30
4.5 เปรียบเทียบราคากอนกรีต (100R0.8V)	31
ก.1 ความถ่วงจำเพาะของมวลรวมละอียด	37
ก.2 การวิเคราะห์ขนาดของมวลรวมละอียดโดยวิธีร่อนผ่านตะแกรง ครั้งที่ 1	37
ก.3 การวิเคราะห์ขนาดของมวลรวมละอียดโดยวิธีร่อนผ่านตะแกรง ครั้งที่ 2	38
ก.4 การวิเคราะห์ขนาดของมวลรวมละอียดโดยวิธีร่อนผ่านตะแกรง ครั้งที่ 3	38
ก.5 ความหนาแน่นปรากฏของมวลละอียด (ทรายแม่น้ำ)	39
ก.6 ความถ่วงจำเพาะของมวลรวมหมาย(หินธรรมชาติ)	39
ก.7 การวิเคราะห์ขนาดของมวลรวมหมาย(หินธรรมชาติ)โดยวิธีร่อนผ่านตะแกรง ครั้งที่ 1	39
ก.8 การวิเคราะห์ขนาดของมวลรวมหมาย(หินธรรมชาติ)โดยวิธีร่อนผ่านตะแกรง ครั้งที่ 2	40
ก.9 การวิเคราะห์ขนาดของมวลรวมหมาย(หินธรรมชาติ)โดยวิธีร่อนผ่านตะแกรง ครั้งที่ 3	40
ก.10 ความหนาแน่นปรากฏของมวลรวมหมาย(หินธรรมชาติ)	41
ก.11 การต้านทานการสึกกร่อนของมวลรวมหมาย(หินธรรมชาติ)โดยเครื่องทดสอบ ลอดแสงเจลีส	41
ก.12 ความถ่วงจำเพาะของมวลรวมหมาย(คอนกรีตถนนเก่า)	42
ก.13 การวิเคราะห์ขนาดของมวลรวมหมาย (คอนกรีตถนนเก่า) โดยวิธีร่อนผ่านตะแกรง ครั้งที่ 1	42
ก.14 การวิเคราะห์ขนาดของมวลรวมหมาย (คอนกรีตถนนเก่า) โดยวิธีร่อนผ่านตะแกรง ครั้งที่ 2	43
ก.15 การวิเคราะห์ขนาดของมวลรวมหมาย (คอนกรีตถนนเก่า) โดยวิธีร่อนผ่านตะแกรง ครั้งที่ 3	43

ก.17 ความหนาแน่นปูกระดูกของมวลรวมหมาน (คอนกรีตตอนนเก่า)	44
ก.18 การต้านทานการสึกกร่อนของมวลรวมหมาน (คอนกรีตตอนนเก่า) โดยเครื่องทดสอบลอสแองเจลีส	44
ข.1 กำลังอัดของคอนกรีต ที่ อายุ 24 ชั่วโมง	46
ข.2 กำลังอัดของคอนกรีต ที่ อายุ 28 วัน	47

สารบัญรูปภาพ

รูปที่	หน้า
1.1 การทุบรีอัตนน	1
1.2 การบุครีอัตนนเก่า	2
1.3 เศษคอนกรีตตันน	2
3.1 มวลรวมหยาบหินธรรมชาติและมวลรวมหยาบจากคอนกรีตตันนเก่า	17
3.2 สารเคมีผสมเพิ่ม SikaViscoCrete – 10 และ Sika Rapid 1	17
3.3 ตะแกรงวิเคราะห์ขนาดมวลรวม	18
3.4 เครื่องซึ่งนำหานักไฟฟ้าอ่านได้ละเอียด 0.01 กรัม	18
3.5 ชุดเครื่องมือหาค่าความถ่วงจำเพาะ	18
3.6 ตู้อบควบคุมอุณหภูมิ 105 – 115 องศาเซลเซียส	19
3.7 ชุดทดสอบค่าอุบตัวของคอนกรีต	19
3.8 แบบหล่อคอนกรีตรูปทรงลูกบาศก์ ขนาด $10 \times 10 \times 10$ ซม.	19
3.9 เครื่องผสมคอนกรีต	19
3.10 เครื่องทดสอบกำลังอัดของคอนกรีต	19
4.1 การกระจายตัวของมวลรวมละเอียด	25
4.2 การกระจายตัวของมวลรวมหยาบ(หินธรรมชาติ)	26
4.3 การกระจายตัวของมวลรวมหยาบ(หินจากตันนเก่า)	26
4.4 แผนภูมิแสดงกำลังอัดของคอนกรีตที่อายุ 24 ชั่วโมง	29
4.5 แผนภูมิแสดงกำลังอัดของคอนกรีตที่อายุ 28 วัน	31
ค.1 กำลังอัดของคอนกรีต ที่อายุ 24 ชั่วโมง	49
ค.2 กำลังอัดของคอนกรีต ที่อายุ 28 วัน	49
ค.3 ผลการทดสอบกำลังอัดของตันนกรรมทางหลวง	50
ค.4 การเตรียมตัวอย่างก่อนผสม	51
ค.5 ภาพคอนกรีตสดที่ไม่ใส่น้ำยาลดน้ำ W/C = 0.30	51
ค.6 ภาพคอนกรีตสดที่ใส่น้ำยาลดน้ำร้อยละ 0.8 ที่ W/C = 0.30	52
ค.7 ภาพการทดสอบความยุบตัวของคอนกรีตสดที่ใส่น้ำยาลดน้ำร้อยละ 0.8 ที่ W/C = 0.30	52
ค.8 การเก็บก้อนตัวอย่าง	53
ค.9 ก้อนตัวอย่างก่อนทดสอบกำลังอัด	53

ค.10 การทดสอบกำลังอัด	54
ค.11 ก้อนตัวอย่างหลังทดสอบกำลังอัด	54

บทที่ 1

บทนำ

1.1 ความสำคัญของปัญหา

กองกรีตเป็นวัสดุที่นิยมใช้ในงานก่อสร้างมาอย่างต่อเนื่องจนถึงปัจจุบัน กองกรีตประกอบไปด้วยปูนซีเมนต์ มวลรวมและอียดหรือทราย มวลรวมหินหรือหินปูนอยู่ น้ำ และสารผสมเพิ่มต่าง ๆ ถนนกองกรีตที่เลื่อมสภาพส่วนใหญ่จะถูกรื้อถอนเพื่อสร้างใหม่ (รูปที่ 1.1 และ 1.2) ก่อให้เกิดขยะและปัญหาสิ่งแวดล้อม (รูปที่ 1.3) ซึ่งต้องการพื้นที่ในการจัดทิ้งที่เหมาะสมมาก การนำเศษกองกรีตจากถนนที่ชำรุดกลับมาใช้ให้เกิดประโยชน์โดยการนำมาย่อยแล้วใช้เป็นมวลรวมหินในงานกองกรีต นอกจากจะสามารถลดปัญหาด้านสิ่งแวดล้อมและเพิ่มนูลค่าของวัสดุเหลือใช้แล้ว ยังเป็นการอนุรักษ์แหล่งมวลรวมหินตามธรรมชาติให้มีใช้ไปได้อีกนานอย่างไรก็ตาม การจะนำเศษกองกรีตเหลือทิ้งมาใช้เป็นมวลรวมหินในงานกองกรีต จำเป็นต้องตรวจสอบและประเมินคุณสมบัติของมวลรวมดังกล่าวให้ผ่านมาตรฐานของมวลรวม งานวิจัยในอดีตหลายฉบับได้รายงานว่ามวลรวมหินที่ได้จากการย่อยเศษกองกรีตมีความถ่วงจำเพาะและความต้านทานการสึกกร่อนจากการขัดสีต่ำกว่ามวลรวมหินธรรมชาติ และมีค่าการคุณซึ่มน้ำสูงกว่าของมวลรวมหินธรรมชาติ (Hansen and Narud, year1983) (Ravindrajah and Tam, year 1985) และเมื่อนำมวลรวมหินที่ได้จากการย่อยเศษกองกรีตเก่ามาใช้เป็นส่วนผสมกองกรีตทึ้งหมดหรือแทนแทนที่มวลรวมหินธรรมชาติ กองกรีตที่ได้จะมีกำลังอัดและโมดูลัสความยืดหยุ่นต่ำกว่า และสัมประสิทธิ์การซึมผ่านน้ำต่ำกว่ากองกรีตปกติที่ใช้มวลรวมหินจากธรรมชาติในส่วนผสม (Rahal, year2007) นักวิจัยหลายท่านพบว่าการใช้วัสดุปูชิโนลาน เช่น เถ้าแกลบุ เปลือกไม้บุดละเอียด เถ้าถ่านหินบุดละเอียด ตะกรันเตาถลุงเหล็กบุดละเอียด ดินขาวเผา และซิลิกาฟูม เป็นต้น สามารถช่วยเพิ่มกำลังอัดและเพิ่มความต้านทานคลื่นไส้ของกองกรีตที่ใช้มวลรวมหินที่ได้จากการย่อยเศษกองกรีตเก่าได้ (Kou et al., year 2007)



รูปที่ 1.1 การทุบรื้อถอน



รูปที่ 1.2 การบดหรืออ่อนเก่า



รูปที่ 1.3 เศษคอนกรีตดอนน

สารลดน้ำจำนวนมาก (High Range Water-Reducers) เป็นนำยาลดน้ำประเทพิเศษ ซึ่งมักเรียกว่า Superplasticizers หรือ HRWRs และมีทั้งฐานลิกโนชัล โพเนตและโพลีคาร์บอซิลิกเอสเตอร์ สารลดน้ำจำนวนมากนี้สามารถลดน้ำที่ใช้ในส่วนผสมคอนกรีตลงได้ถึงร้อยละ 12-25 โดยมากมักใช้เพื่อเพิ่มกำลังอัดของคอนกรีตและใช้ลดการซึมผ่านของน้ำในคอนกรีต เนื่องจากสามารถปริมาณน้ำที่ใช้ในส่วนผสมคอนกรีตลงได้อีกทั้งยังใช้ในการผลิตคอนกรีตเพื่อเพิ่มความสามารถในการไหลดเข้าแบบ เนื่องจากสามารถเพิ่มค่าขุบตัวให้กับคอนกรีตได้มากโดยไม่ต้องเพิ่มน้ำ สารผสมเพิ่มประเทนี้เป็นส่วนประกอบสำคัญในการผลิตคอนกรีตกำลังอัดสูงและคอนกรีตประสิทธิภาพสูงต่าง ๆ ที่มีการใช้วัสดุประสาน (Cementitious) ในปริมาณสูงและในคอนกรีตที่มีการใช้ซิลิกาฟูมเป็นส่วนผสม สำหรับส่วนผสมคอนกรีตปกติที่มีค่าขุบตัว 7.5-10 ซม. เมื่อผสมด้วยสารลดน้ำจำนวนมากในปริมาณปกติที่ผู้ผลิตแนะนำจะสามารถเพิ่มค่าขุบตัวได้ถึง 20

ชม. ได้โดยไม่ต้องเพิ่มน้ำในส่วนผสม สารลดน้ำจ้านวนมากบางชนิดอาจทำให้เกิดอัตราการสูญเสียค่าอยุบกับเวลาที่เร็วกว่าปกติโดยค่าอยุบตัวอาจลดลงอย่างมากภายใน 30-45 นาที การเติมสารลดน้ำจ้านวนมากเพื่อเพิ่มค่าอยุบตัวของคอนกรีตที่หน้างานต้องการทำโดยผู้ที่เชี่ยวชาญและได้รับอนุญาตจากผู้ควบคุมงานก่อน สารลดน้ำจ้านวนมากที่ใช้ในงานคอนกรีตเที่ยบเท่ามาตรฐาน ASTM C 494 Specification for Chemical Admixtures for Concrete ประเภท F และ G และประเภท 1 และ 2 ใน ASTM C 1017 Specification for Chemical Admixtures for Use in Producing Flowing Concrete

สารเร่งการก่อตัว (ACCELERATORS) จะทำให้คอนกรีตก่อตัว และแข็งตัวเร็วขึ้นกว่าปกติ ส่งผลให้คอนกรีตมีกำลังในระยะแรกสูงกว่าคอนกรีตธรรมด้า โดยทั่วไปแล้ว สารเร่งการก่อตัวจะใช้เมื่อต้องการเร่งเวลาในการถอดแบบหล่อ หรือเมื่อต้องการให้คอนกรีตรับแรงได้เร็วกว่าปกติ เช่น การทำเสาเข็มธรรมด้าและเสาคอนกรีตอัดแรง และการอุดรูร่องในเนื้อคอนกรีต เป็นต้น สารที่นิยมใช้เป็นตัวเร่งการก่อตัวคือ แคลเซียมคลอไรด์ และโซเดียมซิลิกेट เป็นต้น งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาคอนกรีตกำลังสูงโดยใช้เศษคอนกรีตจากถนนเก่าเป็นมวลรวมหยาบ และเปรียบเทียบ กำลังอัดที่อายุบ่ม 7 และ 28 วัน กับคอนกรีตที่ใช้มวลรวมธรรมชาติ การเร่งการเกิดปฏิกิริยาเคมี และเพิ่มกำลังอัดทำด้วยการเติมสารลดน้ำจ้านวนมากและสารเร่งการก่อตัว เศษคอนกรีตถนนเก่าได้จากการขุดร่องน้ำที่ชำรุดในโครงการก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 2 กม. 174+412 ถึง กม. 197+012 (สามแยกบ้านดอนหวาย ถึง สามแยกบ้านตลาดแಡ) เขตรับผิดชอบของหมวดการทางโนน สูง แขวงการทางน้ำราษฎร์ที่ 1 กำลังอัดเป้าหมายของคอนกรีตในงานวิจัยนี้คือมากกว่า 400 กิโลกรัมต่ำตารางเมตร (ก้อนตัวอย่างทรงลูกบาศก์) ที่อายุ 24 ชั่วโมง และมากกว่า 480 กิโลกรัมต่ำตารางเมตร (ก้อนตัวอย่างทรงลูกบาศก์ ที่อายุ 28 วัน)

1.2 วัตถุประสงค์

- 1.2.1 เพื่อพัฒนาคอนกรีตกำลังสูงเร็วและคอนกรีตกำลังสูง โดยใช้เศษคอนกรีตจากถนนเก่าของกรมทางหลวงเป็นมวลรวมหยาบ
- 1.2.2 เพื่อศึกษาปฎิภาคล่วงผสมที่เหมาะสมในการผลิตคอนกรีตกำลังสูงเร็วและคอนกรีตกำลังสูง โดยใช้เศษคอนกรีตจากถนนเก่าของกรมทางหลวงเป็นมวลรวมหยาบ
- 1.2.3 เพื่อศึกษาความสัมพันธ์ของปฎิภาคล่วงผสม อายุ และกำลังอัดของคอนกรีตกำลังสูงเร็วและคอนกรีตกำลังสูง โดยใช้เศษคอนกรีตจากถนนเก่าของกรมทางหลวงเป็นมวลรวมหยาบ

1.3 ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ

- 1.3.1 ได้คุณค่าต่ำสูงเร็วและคุณค่าต่ำสูง โดยใช้เศษคอนกรีตจากถนนเก่าของกรมทางหลวงเป็นมวลรวมหมาย
- 1.3.2 ทราบถึงปฏิภาคส่วนผสมที่เหมาะสมในการผลิตคุณค่าต่ำสูงเร็วและคุณค่าต่ำสูง โดยใช้เศษคอนกรีตจากถนนเก่าของกรมทางหลวงเป็นมวลรวมหมาย
- 1.3.3 ทราบถึงความสัมพันธ์ของปฏิภาคส่วนผสม อายุและกำลังอัดของคุณค่าต่ำสูงเร็วและคุณค่าต่ำสูง โดยใช้เศษคอนกรีตจากถนนเก่าของกรมทางหลวงเป็นมวลรวมหมาย
- 1.3.4 ลดปัญหาจากการรื้อถอนโครงสร้างถนนคอนกรีตของกรมทางหลวงและอนุรักษ์แหล่งมวลรวมหมายตามธรรมชาติให้มีใช้ไปได้อีกนานด้วย

1.4 ขอบเขตของการวิจัย

ขอบเขตการดำเนินการวิจัยมีดังต่อไปนี้

1.4.1 วัสดุที่ใช้ในการศึกษา

- 1.4.1.1 ปูนซีเมนต์ที่ใช้ในการศึกษาเป็นปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ประเภทที่ 1 (Ordinary Portland Cement Type I)
- 1.4.1.2 วัสดุมวลรวมธรรมชาติ วัสดุมวลรวมละเอียด ได้จากอ้าเกอพิมาย จังหวัดนครราชสีมา วัสดุมวลรวมหมาย ใช้ขนาด $\frac{3}{4}$ นิ้ว ได้แก่ หินปูนย่อยจากโรงงานผลิตคุณค่าต่ำสูงในจังหวัดนครราชสีมา และมวลรวมหมายจากคุณค่าต่ำสูงในจังหวัดนครราชสีมา
- 1.4.1.3 สารเคมีผสมเพิ่มที่ใช้มี 2 ประเภท คือ
 - ก. สารลดน้ำหน่ายางแรงคุณสมบัติสูง (High Performance Superplasticizer) มาตรฐาน ASTM C494 Type A & F, EN 934-2 และ SIA 262(2003)
 - ข. สารเร่งการแข็งตัว (Accelerating Admixtures) มาตรฐาน ASTM C494-81 Type C

1.4.2 วิธีการทดสอบ

- 1.4.2.1 การทดสอบคุณสมบัติเบื้องต้นของวัสดุมวลรวมประกอบด้วย
 - ก. การทดสอบวิเคราะห์ขนาดของมวลรวมละเอียดและมวลรวมหมาย โดยทำการทดสอบตามมาตรฐาน ASTM C 136-96a (American Society for Testing and Materials) โดยสัดส่วนขนาดคง常และค่าไม่ต่ำกว่า 0.45 คือค่าความละเอียด

ของรายละเอหิน ได้เปรียบเทียบกับมาตรฐาน ASTM C 33-01(American Society for Testing and Materials)

ข. การทดสอบหาค่าความถ่วงจำเพาะและการดูดซึมน้ำของมวลรวมละเอียด

และมวลรวมheavy ทำการทดสอบตามมาตรฐาน ASTM C 128-97

(American Society for Testing and Materials) สำหรับมวลรวมละเอียด

และทำการทดสอบตามมาตรฐาน ASTM C 127-88 (American Society

for Testing and Materials) สำหรับมวลรวมheavy

ค. การทดสอบหาค่าหน่วงน้ำหนักและช่องว่างของมวลรวม ทำการทดสอบ

ตามมาตรฐาน ASTM C 29/C29M-97a (American Society for Testing

and Materials)

1.4.2.2 การผลิตก้อนตัวอย่างคอนกรีตและการทดสอบกำลังอัด ทำการทดสอบและเก็บก้อนตัวอย่างคอนกรีตตามมาตรฐาน BS1881 : PART 3 (British Standard Institute) โดยตัวอย่างเป็นรูปทรงลูกบาศก์ขนาด 10x10x10 เซนติเมตร ทำการเตรียมตัวอย่างคอนกรีตในแต่ละการทดสอบละ 3 ตัวอย่าง และทำการทดสอบกำลังอัดของคอนกรีตตามมาตรฐาน BS1881 : PART 4 (British Standard Institute) ที่อายุคอนกรีตต่างๆ

บทที่ 2

ทฤษฎีและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง

2.1 ทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับคอนกรีตกำลังสูงและกำลังสูงเร็ว

2.1.1 การใช้คอนกรีตกำลังสูงและคอนกรีตกำลังสูงเร็วในประเทศไทย

คอนกรีตกำลังสูง (High Strength Concrete ; HSC) มีบทบาทในการก่อสร้างของประเทศไทยเมื่อไม่นานมานี้ ดังเดตปี พ.ศ. 2530 เป็นต้นมา การขยายตัวทางเศรษฐกิจอย่างรวดเร็ว ทำให้ที่ดินมีราคาสูงขึ้นมาก โดยเฉพาะอย่างยิ่งในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล จึงนิยมก่อสร้างอาคารสูงและใช้คอนกรีตกำลังสูงสำหรับเสาของอาคาร คอนกรีตกำลังสูงเป็นเรื่องที่ค่อนข้างใหม่สำหรับวิศวกรของไทย แต่ในต่างประเทศ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในประเทศแคนาดา สหราชอาณาจักร อเมริกา และญี่ปุ่น ได้มีการศึกษาเรื่องคอนกรีตกำลังสูงนานาพื้นที่ การพัฒนาคอนกรีตกำลังสูงเริ่มขึ้นในสหรัฐอเมริกา ในช่วงปี ค.ศ. 1950 ในขณะนั้นถือว่าคอนกรีตมีกำลังสูงเมื่อกำลังอัดประดับของคอนกรีตทรงกระบอกมาตรฐานสูงกว่า 340 ksc หลังปี 1960 จึงมีการพัฒนาคอนกรีตกำลังสูงช่วง 410 ถึง 520 ksc เพื่อใช้ในการก่อสร้างอาคาร และในด้านทศวรรษต่อมาสามารถพัฒนากำลังอัดได้สูงถึง 620 ksc

ในปัจจุบันนี้วิทยาการคอนกรีตเทคโนโลยีได้พัฒนาไปมาก มีการใช้สารเคมีในการลดปริมาณน้ำเพื่อทำให้อัตราส่วนน้ำต่อวัสดุประสานต่ำลง มีการใช้วัสดุปอชโซลันเพื่อเพิ่มกำลังอัดประดับและความทนทานของคอนกรีตให้สูงขึ้น ดังนั้น การทำคอนกรีตที่มีกำลังอัดสูงกว่า 1,100 ksc จึงเป็นเรื่องที่สามารถทำได้ไม่ยากนัก สมาคมคอนกรีตของอเมริกาได้กำหนดให้คอนกรีตที่มีกำลังอัดมากกว่า 41 MPa (410 ksc) (แท่งตัวอย่างทรงกระบอก) เป็นคอนกรีตกำลังสูง (ACI Committee 363, 1992.)

คอนกรีตกำลังสูงเร็ว (High Early Strength Concrete; HES) มีบทบาทในการก่อสร้างของประเทศไทย หลังจากที่กรมทางหลวงมีนโยบายที่จะซ่อมบำรุงถนนคอนกรีต โดยใช้คอนกรีตแข็งตัวเร็ว เพื่อปิดการชำรุดได้ภายใน 24 ชั่วโมง และมีกำลังรับแรงอัดได้ไม่น้อยกว่า 35 MPa (350 ksc) (แท่งตัวอย่างทรงกระบอก) (วิจิตอัจฉรา สรรพกิจจำนำและเดิศ พัดนวี 2545)

2.1.2 วัสดุที่ใช้ทำคอนกรีตกำลังสูง

วัสดุที่ใช้ทำคอนกรีตกำลังสูงประกอบด้วย ปูนซิเมนต์ปอร์ตแลนด์ มวลรวมน้ำ และสารลดปริมาณน้ำหรือสารลดน้ำ (Superplasticizer) นอกจากนี้นิยมผสมวัสดุปอชโซลัน เช่น เถ้าถ่านหินหรือซิลิกาฟูม เพื่อทำปฏิกิริยาปอชโซลันและเพิ่มกำลังอัดประดับของคอนกรีตให้สูงขึ้น (ขัยชาตรพิทักษ์กุล และปริญญา จินดาประเสริฐ 2551)

2.1.2.1 ปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์

การทำคอนกรีตกำลังสูงส่วนใหญ่ใช้ปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ประเภทที่ 1 และไม่นิยมใช้ปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ประเภทที่ 3 ยกเว้นกรณีที่ต้องการกำลังอัดในช่วงอายุตันสูง เช่น คอนกรีตอัดแรง เพราะปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ประเภทที่ 3 มีราคาสูง นอกจากนี้การใช้ปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ประเภทที่ 3 จะทำให้คอนกรีตมีความร้อนจากปฏิกิริยาไฮเดรชันสูงในช่วงอายุตัน ซึ่งอาจเป็นอันตรายต่อคอนกรีตได้ ปริมาณปูนซีเมนต์ที่ใช้สำหรับส่วนผสมของคอนกรีตกำลังสูงจะค่อนข้างสูงระหว่าง 400 ถึง 600 kg/m^3 ซึ่งทำให้เกิดความร้อนของปฏิกิริยาไฮเดรชันมาก เช่น ในการก่อสร้างสถานีส่งน้ำ Water Tower Placce ที่เมืองชิคาโกที่มีขนาดหน้าตัด $1.2 \times 1.2 \text{ m}$ ใช้ปริมาณปูนซีเมนต์ 502 kg/m^3 มีอุณหภูมิของคอนกรีตเพิ่มขึ้นจาก 24 องศาเซลเซียส เป็น 66 องศาเซลเซียส (ซัย ชาตรุพิทักษ์กุล และปริญญา จินดาประเสริฐ 2551) ซึ่งหากโครงการสร้างคอนกรีตมีขนาดใหญ่กว่านี้หรือใช้ปริมาณปูนซีเมนต์มากกว่านี้จะก่อให้เกิดปัญหาจากความร้อนได้ ดังนั้น อาจเลือกใช้ปูนซีเมนต์ความร้อนต่ำหรือใช้วัสดุป้องโ Zhou แทนที่ปูนซีเมนต์มากขึ้น ทั้งนี้ต้องแน่ใจว่ากำลังอัดและคุณสมบัติอื่นๆ ของคอนกรีตกำลังสูงยังคงเป็นไปตามที่ต้องการ (ซัย ชาตรุพิทักษ์กุล และปริญญา จินดาประเสริฐ, 2551)

2.1.2.2 ประเภทของมวลรวม

มวลรวมหรือวัสดุผสม (Aggregate) คือวัสดุเนื้อเยื่อ อันได้แก่ หิน ทราย กระดาน มวลรวมเป็นส่วนผสมที่สำคัญของคอนกรีตเนื่องจากมีปริมาตรอยู่ระหว่าง 70–80 ของปริมาณของส่วนผสมทั้งหมด ดังนั้นคุณภาพของมวลรวม จึงมีผลอย่างมากต่อคุณสมบัติของคอนกรีตและจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องให้ความสนใจในเรื่องนี้อย่างมากในอดีตมวลรวมถูกคิดว่า เป็นเพียงวัสดุเนื้อเยื่อที่ใช้เป็นตัวแทรกประสานโดยกระบวนการอยู่ทั่วซีเมนต์เพสต์เท่านั้น ในปัจจุบันพบว่ามวลรวมยังทำหน้าที่อื่นที่สำคัญอีก ประการแรกเนื่องจาก มวลรวมเป็นส่วนผสมของคอนกรีตที่มีราคาถูกกว่าปูนซีเมนต์ ดังนั้นในส่วนผสมของคอนกรีตจึง ควรใช้ปริมาณมวลรวมให้พอดีเพื่อที่จะใช้ปริมาณปูนซีเมนต์ลด ประการต่อมาคุณสมบัติของมวลรวมจะช่วยให้คอนกรีตมีความคงทน (Durability) และปริมาตรไม่เปลี่ยนแปลงมาก (Volume Stability) รวมทั้ง มวลรวมยังทำหน้าที่ด้านทานนำหน้าที่เกิดลงบนคอนกรีตด้วยกำลังและคุณสมบัติทางกายภาพอีกหลายประการของมวลรวมมีผลต่อคุณสมบัติของคอนกรีต ทั้งในสภาพที่เป็นคอนกรีตเหลวและคอนกรีตแข็งตัวแล้วดังนั้นการเลือกใช้มวลรวมที่เหมาะสมไม่เพียงแต่เป็นการประหยัด แต่ยังคงช่วยให้คอนกรีตมีคุณภาพดีขึ้นด้วย มวลรวมที่ดีที่จะส่งให้ คอนกรีตมีความทนทานสูง ควรมีคุณสมบัติพื้นฐานที่ดีดังนี้ คือ ต้องมีความคงทนไม่ทำปฏิกิริยากับส่วนประกอบในปูนซีเมนต์ซึ่งอาจก่อให้เกิดผลเสียต่อเสถียรภาพทางปริมาตรของ

คอนกรีต และมวลรวมต้องไม่มีสิ่งเจือปนสารที่มีผลเสียต่อกำลังและความคงตัวของซีเมนต์เพสต์คุณสมบัติ ของคอนกรีตสดและคอนกรีตที่แข็งตัวแล้วขึ้นอยู่กับขบวนการย่อยแปรสภาพของมวลรวม

2.1.2.3 มวลรวมจากเศษคอนกรีต

รัฐพล สมนา และคณะ, ปี 2553 มวลรวมจากเศษคอนกรีต หรือ Recycled Concrete Aggregate ตามมาจากการศึกษาความของ (ว.ส.ท. 1014 ,25) หมายถึง มวลรวมที่เกยกใช้แล้วซึ่งประกอบด้วยวัสดุก่อสร้างจากคอนกรีตที่แตก หรือวัสดุเหลือใช้จากการรื้อสิ่งก่อสร้าง ซึ่งอาจเป็นมวลรวมหายนหรือมวลรวมละเอียด ดังนั้นมวลรวมที่ได้จากการรื้อสิ่งก่อสร้างจะเป็นมวลรวมที่ มีคุณภาพที่ต่ำกว่ามวลรวมที่ได้จากการย่อยหินตามธรรมชาติ เพราะมีการดูดซึมน้ำที่สูง มีความแข็งแกร่งต่ำ สีก่ำหรือได้ง่ายเมื่อเทียบกับมวลรวมที่ได้จากการรื้อหินตามธรรมชาติ เมื่อนำมวลรวมที่ได้ จากเศษคอนกรีตไปเป็นส่วนผสมในคอนกรีตพบว่าคุณภาพของคอนกรีตจะต่ำกว่าคอนกรีตที่ใช้หินย่อยจากธรรมชาติเป็นส่วนผสม ดังนั้นจะต้องเข้าใจปัญหาและอุปสรรคของการใช้มวลรวมจากการย่อยเศษคอนกรีต จึงทำให้เข้าใจ การนำมวลรวมจากเศษคอนกรีตมาใช้ประโยชน์ได้อย่างมีประสิทธิภาพและ ไม่ก่อให้เกิดปัญหาตามมาในภายหลัง ปัญหาของการใช้มวลรวมจากเศษคอนกรีตในคอนกรีต ใน การย่อยเศษคอนกรีต ดังกล่าวอาจต้องมีการล้างด้วยน้ำเพื่อขัดผุนหรือลิ่ง สะปูนบางอย่างที่อาจปะปนมาและเป็นอันตรายต่อกองกรีต เช่น เศษดิน ชากใบ ไม้ พืช嫩่า วัสดุที่ปนมา เป็นต้น มวลรวมจากเศษคอนกรีต มักมีลักษณะและคุณภาพที่ต่ำกว่ามวลรวมที่ได้จากการรื้อหินตามธรรมชาติ โดยทั่วไปมักมีคุณภาพที่ต่ำกว่าไม่ว่าจะเป็นเรื่องขนาด ความหนาแน่น การดูดซึมน้ำร้อยละ การสึกกร่อนจากการขัดลี เป็นต้น นอกจากนี้กองกรีตที่ใช้มวลรวมดังกล่าวในส่วนผสมมักมี 6 คุณสมบัติทางกลที่ต่ำกว่าคอนกรีตที่ใช้มวลรวมจากการรื้อหิน เช่น ด้านกำลังอัด โมดูลัสความยืดหยุ่น กำลังดึง และการซึมของน้ำผ่านคอนกรีต เป็นต้น

2.1.2.4 น้ำ

น้ำที่ใช้ผสมคอนกรีตกำลังสูงควรเป็นน้ำสะอาด ในกรณีที่ส่งสัญ่าน้ำที่ใช้ในการผสมคอนกรีตไม่สะอาดพอกว่าทำการทดสอบให้แน่ใจก่อนนำไปใช้งาน โดยนำน้ำที่ส่งสัญไปผสมมอร์ตาร์และทดสอบกำลังอัดที่อายุ 7 และ 28 วัน จากนั้นเปรียบเทียบกับผลของการทดสอบของมอร์ตาร์ที่ใช้น้ำกลั่นในการผสม หากน้ำที่ส่งสัญสามารถให้กำลังอัดของมอร์ตาร์ได้ไม่น้อยกว่าร้อยละ 90 ของมอร์ตาร์ที่ใช้น้ำกลั่น ถือได้ว่าน้ำนั้นสามารถนำมาผสมคอนกรีตกำลังสูงได้ (ASTM C 94)

2.1.2.5 สารเคมีผสมเพิ่ม

Sika ViscoCrete -10 น้ำยาผสมคอนกรีตซุปเปอร์พลาสติกไซเซอร์ ประเภทโพลีคาร์บอเนต ที่พัฒนาให้เหมาะสมสำหรับคอนกรีตประเภทไอลอกเข้าแบบได้ด้วยตัวเอง โดยไม่ต้องทำการจี๊ดเจ๊า หรือสั่น คุณสมบัติเทียบเท่ามาตรฐาน EN 934-2 เกี่ยวกับคุณสมบัติดคงทนยาวนาน และควบคุมการเช็ตตัว

การใช้งาน Sika ViscoCrete -10 เหมาะสำหรับการผสมบริเวณหน้างาน หรือผลิตเป็นคอนกรีตผสมเสร็จเหมาะสมกับภูมิอากาศในประเทศไทย หรือต้องการใช้ระยะเวลาดำเนินงานสั่งขานานออกไป Sika ViscoCrete -10 ให้คุณสมบัติการลดน้ำที่สูงมาก และยังให้ความสามารถในการไอลอกตัวได้ดีมาก เนื่องจาก ลักษณะการจับตัวกันอย่างเพียงพอ จึงทำให้สามารถอัดแน่นด้วยตัวมันเองได้ เหมาะสำหรับการใช้งาน ดังต่อไปนี้

- คอนกรีตที่ต้องการออกแบบให้มีอัตราการลดน้ำมากถึง 30%
- คอนกรีตอุณหภูมิเมืองร้อน และประเภทคอนกรีตที่มีระยะเวลา การดำเนินที่ขานานออกไป หรือสาเหตุจากการระยะเวลาในการเทขายานาน
- คอนกรีตที่ได้รับการออกแบบให้มีคุณภาพสูง

คุณประโยชน์ Sika ViscoCrete -10 มีกด ໄกในการทำปฏิกริยา กับซีเมนต์ที่แตกต่างจาก พฤติกรรมทั่วไป โดยสารละลายเข้าไปกระจายตัว และถูกดูดซับบริเวณพื้นผิวของซีเมนต์โดยทั่ว ขณะเดียวกันกลไกการทำปฏิกริยานี้ จะกระทำในบางส่วนกับซีเมนต์ ในที่นี่รวมถึงขบวนการทำปฏิกริยาไอลอคชัน ด้วยคุณลักษณะเด่นดังต่อไปนี้

- มีความสามารถในการลดน้ำสูงมาก (เป็นผลให้ความทึบนำไปสู่ ให้กำลัง อัดสูง และลดอัตราการซึมผ่าน)
- มีความสามารถในการไอลอคดีเยี่ยม (เป็นผลให้ลดการระบายในระยะเวลาดำเนิน หรือเท่าได้มาก และรวมถึงความสามารถในการจี๊ดเจ๊นก็ลดตามไปด้วย)
- ลดการหลุดตัวระหว่างการบ่ม และลดการคืนเมื่อคอนกรีตแข็งตัว

Sika ViscoCrete -10 ไม่มีส่วนผสมของคลอไรด์ หรือวัสดุเจือปนอื่น ๆ ที่ก่อให้เกิดการกระตุ้นให้เกิดการกัดกร่อนของสนิมในเหล็ก จึงสามารถใช้ได้กับงานคอนกรีต ที่มีเหล็กเสริม งาน Pre-Stressed หรืองานคอนกรีตก่อสร้างทั่วไป (<http://tha.sika.com>)

SikaRapid-1 น้ำยาผสมคอนกรีตเพื่อเร่งการแข็งตัวของคอนกรีต เร่งการพัฒนากำลังอัด ในช่วงต้นได้อย่างดีเยี่ยม คุณสมบัติเทียบเท่ามาตรฐาน EN 934-2 การใช้งาน SikaRapid®-1 เป็นน้ำยาเสริมให้กับน้ำยาผสมคอนกรีตมาตรฐานทั่วไป หรือใช้ผสมร่วมกับน้ำยาลดน้ำที่ปราศจากสาร

หน่วงตามวัตถุประสงค์การใช้งาน โดยสามารถช่วยเร่งการพัฒนากำลังอัดในช่วงต้นในระยะ 6-24 ชั่วโมง เหมาะสำหรับการใช้งาน ดังต่อไปนี้

- แผ่นคอนกรีตสำเร็จรูป
- คอนกรีตอัดแรง
- งานคอนกรีตที่ทำขึ้นจากแบบหล่อคอนกรีต

คุณประ โยชน์ SikaRapid -1 โดยปกติแล้วจะใช้ร่วมกับน้ำยาประเภทชูปเปอร์พลาสติกไซเซอร์ (Sikament) ซึ่งจะไม่ทำให้คุณสมบัติของคอนกรีตสดเปลี่ยนไป อาทิเช่น พฤติกรรมการเข้าตัวของซีเมนต์ในระยะแรกเริ่ม หรือคุณลักษณะคอนกรีตเหลว อันเนื่องจาก น้ำยาประเภทชูปเปอร์พลาสติกไซเซอร์ ปริมาณการใช้ SikaRapid -1 จะช่วยเพิ่มการพัฒนากำลังอัดในระยะ 24 ชั่วโมงแรก ได้บรรลุตามเป้าหมาย เมื่อเปรียบเทียบกับคอนกรีตที่ใส่ Sikament เพียงอย่างเดียว (<http://tha.sika.com>)

2.1.3 ส่วนผสมของคอนกรีตกำลังสูงและกำลังสูงเร็ว

ส่วนผสมของคอนกรีตกำลังสูงขึ้นอยู่กับปัจจัยหลายอย่าง เช่น กำลังอัดที่ต้องการ อายุที่ระบุในการทดสอบ วัสดุที่นำมาใช้ในส่วนผสม เป็นต้น ปัจจัยเหล่านี้จะส่งผลให้การเลือกส่วนผสมของคอนกรีตแตกต่างกันไป แต่โดยทั่วไป คอนกรีตกำลังสูงมักมีปูนซีเมนต์หรือวัสดุประสานที่ค่อนข้างสูงและมีอัตราส่วนน้ำต่อวัสดุประสานต่ำ การออกแบบส่วนผสมของคอนกรีต กำลังสูงส่วนมากได้มาจาก การปรับปรุง หรือดัดแปลงส่วนผสมคอนกรีตกำลังสูงที่เคยใช้หรือมีอยู่แล้วมากกว่าจะเป็นการออกแบบปูนภูมิภาคส่วนผสมดังที่เคยปฏิบัติในคอนกรีตกำลังธรรมชาติ กำลังอัดที่อายุ 28 และ 90 วัน ของคอนกรีตที่มีถ้าถ่านหินสูงกว่ากำลังแรงรับของคอนกรีตที่ทำงาน ปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ประเภทที่ 1 กำลังอัดที่อายุ 7 วัน 28 วัน และ 60 วัน ของคอนกรีตที่มีซิลิกาฟูม ควบแน่นมีค่าสูงกว่าคอนกรีตธรรมชาติค่อนข้างมาก (ข้อ มาตรฐานพิทักษ์กุล และปริญญา จินดาประเสริฐ 2551)

กรมทางหลวงของอเมริกา (Minnesota Department of Transportation, 2003) ได้ทำการปรับปรุงเพื่อให้ได้คอนกรีตกำลังสูงเร็ว 3 วิชี คือ

1. เพิ่มปูนซีเมนต์ร้อยละ 30 โดยนำหนัก ไปจากส่วนของปูนซีเมนต์ปกติ มวลรวมจะอึดจะลดลง ในขณะที่ ปริมาณน้ำและอากาศขังคงไม่เปลี่ยนแปลง
2. เพิ่มสารเคมีผสมเพิ่ม ถึงส่วนผสมมาตรฐาน
3. ผสมผสานกันทั้ง 1 และ 2

การเพิ่มส่วนของปูนซีเมนต์ร้อยละ 30 หรือเพิ่มสารลดน้ำ จะเพิ่มอัตราส่วนซึ่งว่างต่อซีเมนต์ขึ้นและด้วยเหตุนั้นความแข็งแรงจะเพิ่มขึ้น การเพิ่มสารเร่งการแข็งตัวถึงส่วนผสม

มาตรฐาน โดยไม่มีการเปลี่ยนแปลงส่วนของปูนซีเมนต์และน้ำจะเพิ่มอัตราของปฏิกิริยาไฮเดรชันจะช่วยเพิ่มกำลังสูงเร็ว แต่จะลดกำลังอัดสูงสุด

2.1.3.1 กำลังอัดของคอนกรีตกำลังสูง

โดยทั่วไปแล้วผลการทดสอบคอนกรีตกำลังสูงมีความเบี่ยงเบนสูงกว่าคอนกรีตกำลังธรรมด้า การที่ผลการทดสอบคอนกรีตกำลังสูงมีความเบี่ยงเบนมากย่อมทำให้ต้องเพื่อค่ากำลังคอนกรีตมากขึ้นกว่าปกติ (ACI Committee 363, 1992.) ได้กำหนดการยอมรับกำลังของคอนกรีตที่ได้จากการทดสอบดังนี้

- ก. กำลังอัดเฉลี่ยของคอนกรีตที่ทดสอบทั้ง 3 ตัวอย่างติดต่อกัน ต้องมีค่าเท่ากับหรือมากกว่ากำลังคอนกรีตที่ออกแบบ
- ข. กำลังของคอนกรีตที่ทดสอบได้ ต้องไม่มีตัวอย่างอันใดที่มีกำลังอัดต่ำกว่าค่าที่ออกแบบไว้เกิน 3.4 MPa

ข้อกำหนดนี้ใช้ได้โดยเฉพาะอย่างยิ่งกับคอนกรีตที่มีกำลังอัดในช่วงระหว่าง 20 ถึง 34 MPa ในกรณีที่ผลการทดสอบกำลังอัดของคอนกรีตกำลังสูงไม่เป็นไปตามข้อกำหนด ควรดูรายละเอียดของผลการทดสอบและข้อมูลอื่นประกอบการตัดสินใจ เช่น เมื่อพบว่าผลการทดสอบกำลังอัดของบางตัวอย่างต่ำกว่า 3.4 MPa ไม่มากนัก จะต้องตรวจสอบส่วนผสมและปรับส่วนผสมให้มีกำลังอัดตามที่ต้องการในการทำงานต่อไป และสำหรับคอนกรีตที่เทไปแล้วให้พิจารณาการพัฒนากำลังอัดและอายุการใช้งาน เนื่องจากคอนกรีตกำลังสูงมักมีการพัฒนากำลังอัดที่ดีแม้ว่าจะมีอายุมากกว่า 28 วันขึ้นไป และหากการทำการทำก่อสร้างอาคารดังกล่าวสามารถยึดออกไปได้ก็ไม่จำเป็นต้องทุบทิ้งและทำใหม่ เพราะกำลังของคอนกรีตอาจสูงเพียงพอที่จะรับน้ำหนักเมื่อเปิดใช้งานอาคารดังกล่าว ทั้งนี้อาจใช้การทดสอบการรับน้ำหนักตามมาตรฐานระบุเพื่อให้มั่นใจในความแข็งแรงประกอบด้วย อย่างไรก็ตาม หากผลการทดสอบกำลังอัดต่ำกว่ากำลังอัดที่ต้องการค่อนข้างมาก ไม่ควรใช้คอนกรีตดังกล่าวและหาสาเหตุเพื่อแก้ไขส่วนผสมของคอนกรีตต่อไป (ขยชาตรพิทักษ์กุล และปริญญา จินดาประเสริฐ 2551)

2.1.3.2 อายุที่ใช้ทดสอบคอนกรีตกำลังสูง

การเลือกอายุในการทดสอบคอนกรีตจะมีผลต่อการเลือกส่วนผสมคอนกรีตกำลังสูงด้วย โดยทั่วไปนิยมการเลือกใช้การทดสอบกำลังอัดคอนกรีตที่อายุ 28 วัน เป็นเกณฑ์ แต่สำหรับงานที่ต้องการคอนกรีตมีกำลังที่สูงมากในช่วงอายุต้น เช่น งานคอนกรีตสำเร็จรูปซึ่งต้องการกำลังอัดที่สูงในช่วงอายุ 12 ถึง 24 ชั่วโมงหรืองานซ่อมแซมถนนซึ่งต้องการกำลังอัดที่สูงในช่วงอายุประมาณ 3 วัน งานเหล่านี้ควรใช้ปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ประเภทที่ 3 แทนการใช้ปูนซีเมนต์

ปอร์ตแลนด์ประเภทที่ 1 และไม่ควรใช้ถ้าค่าหินที่มีความละเอียดต่ำในส่วนผสมคอนกรีต คอนกรีตกำลังสูงมักมีส่วนผสมของวัสดุปอชโซลานอยู่ด้วย ซึ่งจะให้กำลังแก่คอนกรีตเพิ่มขึ้น แม้ว่าอายุของคอนกรีตจะมากกว่า 28 วัน ดังนั้นในการออกแบบส่วนผสมคอนกรีต อาจกำหนด กำลังอัดที่อายุ 56 หรือ 90 วันและทำการทดสอบกำลังอัดของคอนกรีตที่อายุ 28 วันด้วยเพื่อดู แนวโน้มว่าคอนกรีตที่มีอายุเพิ่มขึ้นเป็น 56 หรือ 90 วัน จะมีกำลังสูงตามที่ต้องการหรือไม่ เพราะคอนกรีตกำลังสูงนิยมใช้เทศาหรือฐานราก ซึ่งองค์การดังกล่าวก่อว่าจะรับน้ำหนักอย่างเต็ม ตามที่ออกแบบไว้ด้วยใช้เวลาในการก่อสร้างอาคารมากกว่า 6 เดือนขึ้นไป ซึ่งกรณีเช่นนี้การใช้ ถ้าค่าหินหรือวัสดุปอชโซลานในส่วนผสมของคอนกรีตกำลังสูงจะทำให้ประหยัดและมีกำลังอัด ประดิษฐ์ตามอายุที่ต้องการ (ชัย ชาตรพิทักษ์กุล และปริญญา จินดาประเสริฐ 2551)

2.1.3.3 ปริมาณปูนซีเมนต์และน้ำ

คอนกรีตกำลังสูงจะมีปริมาณปูนซีเมนต์สูงกว่าคอนกรีตกำลังธรรมดា ปริมาณปูนซีเมนต์ อยู่ในช่วง 400 ถึง 600 kg/m³ การใช้ปริมาณปูนซีเมนต์ที่มากขึ้นกว่าค่าดังกล่าวจะทำให้กำลังรับ แรงของคอนกรีตลดลง นอกจากนี้การใช้ปูนซีเมนต์ผสมวัสดุปอชโซลานในอัตราส่วนที่พอเหมาะสม สามารถเพิ่มปริมาณวัสดุประสานในส่วนผสมและทำให้กำลังอัดเพิ่มสูงขึ้น ปริมาณวัสดุประสานที่ ให้กำลังอัดสูงสุดจะขึ้นอยู่กับชนิดของปูนซีเมนต์ สารเคมีผสมเพิ่มที่ใช้ ชนิดของทรายและหิน รวมทั้งวัสดุปอชโซลานที่ใช้ เมื่อองจากการวัดคุณภาพวัสดุปอชโซลานจัดเป็นวัสดุประสานด้วย ดังนั้นจึงใช้ อัตราส่วนน้ำต่อวัสดุประสาน (ปูนซีเมนต์บวกวัสดุปอชโซลาน) แทนการใช้อัตราส่วนน้ำต่อ ปูนซีเมนต์ นอกจากนี้ในสารเคมีผสมเพิ่ม เช่น สารลดน้ำพิเศษที่ใช้ในการลดปริมาณน้ำใน ส่วนผสมคอนกรีตจะมีน้ำเป็นส่วนผสมอยู่ด้วย เพราะฉะนั้นปริมาณน้ำที่ใช้จริงต้องรวมปริมาณน้ำ ที่มีอยู่ในสารเคมีผสมเพิ่มเหล่านี้ด้วย โดยทั่วไปอัตราส่วนต่อวัสดุประสานที่ใช้ในคอนกรีตกำลัง สูงมักอยู่ระหว่าง 0.25 ถึง 0.40 (ชัย ชาตรพิทักษ์กุล และปริญญา จินดาประเสริฐ 2551)

2.1.3.4 ความสามารถในการเทของคอนกรีตกำลังสูง

ความสามารถในการเทของคอนกรีตกำลังสูงมักใช้ค่าขุบตัวของคอนกรีตในการกำหนด แต่ที่อธิบายของการทดสอบโดยวิธีขับตัวของคอนกรีต คือ ไม่เหมาะสมที่จะใช้กับคอนกรีตที่มีการ ขับตัวต่ำมากหรือสูงมาก ในการทดสอบคอนกรีตที่มีค่าขุบตัวต่ำมากหรือสูงมากควรเลือกใช้วิธี เวลาของวีบีจะให้ค่าที่ดีกว่า คอนกรีตกำลังสูงที่ดีกว่ามีความหนาแน่นสูงสามารถกระทุบหรือเบี้ย หรือทำให้แน่นได้อย่างเต็มที่โดยเฉพาะในกรณีที่ต้องเทในบริเวณที่มีเหล็กเสริมหนาแน่น โดยทั่วไปแล้วมักกำหนดค่าขุบตัวประมาณ 10 ซม. อย่างไรก็ตามก่อนการกำหนดค่าขุบตัวของ คอนกรีตควรพิจารณาถึงรายละเอียดของแบบหล่อคอนกรีต และระยะแคนที่สุดของเหล็กเสริม การเลือกใช้ค่าขุบตัวที่ต่ำกว่า 7.5 ซม. จะต้องมีเครื่องมือในการช่วยเบี้ยหรือทำคอนกรีตให้แน่น

ค่อนกรีตกำลังสูงมีแนวโน้มที่จะสูญเสียค่าการยุบตัวที่เร็วกว่าค่อนกรีตกำลังธรรมชาติ ดังนั้นควรตรวจสอบระยะเวลาที่สามารถเทคค่อนกรีตได้โดยไม่มีปัญหาเพื่อจะได้กำหนดการเทคค่อนกรีตให้เสร็จก่อนที่ค่อนกรีตจะแข็งตัว ซึ่งหากค่อนกรีตแข็งตัวแล้วจะทำให้ทำงานได้ยากหรือไม่สามารถเทคค่อนกรีตเข้าแบบได้ ค่อนกรีตกำลังสูงมักมีความเหนียวหนืดมากกว่าค่อนกรีตธรรมชาติเนื่องจาก การมีใช้วัสดุละเอียดในส่วนผสมสูง การใช้ปูนซีเมนต์ผสมกับวัสดุปูชิลอนในปริมาณที่มากจะทำให้ค่อนกรีตสุดเหนียวหนืด เทเข้าแบบได้ยาก และเป็นผลเสียต่อการไฟลของค่อนกรีต ในการกำหนดส่วนผสมค่อนกรีตกำลังสูงต้องใช้วัสดุประสานเท่าที่จำเป็น โดยที่ยังมีกำลังอัดสูงตามที่ต้องการ ควรใช้มวลหยาบรือหินให้มากที่สุดเท่าที่จะมากได้ แต่ยังคงมีความสามารถในการเทตามที่ต้องการ ในกรณีที่ค่อนกรีตกำลังสูงที่ออกแบบและนำมายังในสถานที่ความหนืดมากขึ้นจากเดิมอย่างผิดปกติ ควรทำการตรวจสอบส่วนผสมที่ชั่งดวงไว้ และหาสาเหตุอื่นที่ก่อให้เกิดปัญหา ดังกล่าว เช่น มีการก่อตัวผิดปกติของปูนซีเมนต์หรือไม่ เพื่อจะได้ดำเนินการแก้ไข (สัย ชาตรพิทักษ์กุล และปริญญา จินดาประเสริฐ 2551)

2.2 งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง

รัฐพล สมนา และคณะ (2553) การพัฒนาค่อนกรีตที่ใช้มวลหยาบรือที่ได้จากการย่อยเศษค่อนกรีตด้วยวัสดุปูชิลอน จากข้อมูลเบื้องต้นที่นำเสนอพบว่ามวลรวมหยาบรือและมวลรวมละเอียดที่ได้จากการย่อยเศษค่อนกรีตมีคุณภาพและคุณสมบัติที่ต่ำกว่ามวลรวมที่ได้จากการย่อยหินที่ได้จากการย่อยเศษหิน จึงคาดหมายได้ว่าย่อมทำให้คุณภาพของค่อนกรีตต่ำลง และเป็นเหตุผลสำคัญที่ผู้รับผิดชอบที่โรงงานผสมค่อนกรีต ไม่ใช้มวลรวมที่ได้จากการย่อยเศษค่อนกรีตในส่วนผสมของค่อนกรีต อย่างไรก็ตาม ในประเทศไทยเริ่มพบว่ามีการรื้อถอนอาคารค่อนกรีต ขณะที่หน่วยงานแห่งไฉลลงทุนซื้อเครื่องจักรเพื่อทำการย่อยค่อนกรีตเหล่านี้เพื่อนำเหล็กเสริมออกมาใช้ประโยชน์ และทำการย่อยเศษค่อนกรีตให้มีขนาดเล็กลง และนำไปใช้เป็นวัสดุคงในการสร้างถนน ซึ่งเป็นการนำเศษค่อนกรีตกลับมาใช้ประโยชน์อีกรังหนึ่ง วัสดุปูชิลอนหลายชนิด เช่น เถ้าถ่านหิน เถ้าแกลบ เถ้าชานอ้อย หรือเถ้าปาล์มน้ำมัน เป็นต้น พบว่าเมื่อมีความละเอียดสูง ใช้แทนที่ปูนซีเมนต์ในปริมาณที่ไม่มากจนเกินไป และมีองค์ประกอบทางเคมีที่เหมาะสม สามารถพัฒนาคุณภาพของค่อนกรีตที่ใช้มวลรวมจากธรรมชาติได้ดี ดังนั้นแนวคิดในการนำวัสดุปูชิลอนมาพัฒนาคุณภาพของค่อนกรีตที่ผสมมวลรวมจากการย่อยเศษค่อนกรีตในส่วนผสม

ประจักษ์ เกิมบุบพา (2548) ศึกษามวลรวมหยาบรือจากการย่อยค่อนกรีตเก่าที่ผ่านห้องทดสอบที่ออกแบบกำลังอัด 200,400 และ $600 \pm 10\%$ กิโลกรัมต่อตารางเซนติเมตร ของค่อนกรีต

ทรงลูกบาศก์ แล้ววัดเอกสาระแทกเฉพาะส่วนที่กำลังตะแกรงขนาด 1/2, 3/8 นิ้ว และตะแกรงเบอร์ 4 มาพสมกัน ของแต่ละกำลังของส่วนที่กำลังตะแกรง และมวลรวมหมายแต่ละกำลังอัดของคอนกรีต 200+400+600 กิโลกรัมต่อตารางเมตร nanoparticle มาพสมกันตามสัดส่วนที่กำลังตะแกรง แล้วนำไปทดสอบคุณสมบัติและนำไปพสมคอนกรีตเพื่อทดสอบกำลังอัดที่อายุ 7 วัน 14 วัน 28 วัน และ 56 วัน กำหนดค่าอยู่ตัว 8-10 ซม. ผลการทดสอบคุณสมบัติของมวลรวมหมาย พบร่วมกับความถ่วงจำเพาะ และหน่วยน้ำหนักต่ำกว่ามวลรวมหมายจากธรรมชาติ ส่วนอัตราการดูดซึมน้ำและความด้านทาน การสึกกร่อนสูงกว่ามวลรวมหมายจากธรรมชาติ เนื่องจากปริมาณการขึ้นรูปและการเพลิดเพลินติดกับผิวหิน ถ้าใช้มวลรวมหมายแทนที่ทั้งหมดและเพิ่มมวลหมายร้อยละ 25-50 ของน้ำหนักมวลรวมหมายปกติ พบร่วมกับกำลังอัดและกำลังคงดึงจะต่ำลงตามปริมาณการเพิ่มมวลหมาย ถ้าลดมวลรวมหมายร้อยละ 25-50 และเพิ่มปูนซีเมนต์ร้อยละ 25-50 โดยน้ำหนัก กำลังอัดและกำลังดึงมีค่าใกล้เคียงและสูงกว่าคอนกรีตที่ใช้มวลรวมหมายจากธรรมชาติ การเพิ่มปูนซีเมนต์จะให้ผลดีกว่าการลดมวลรวมหมาย แต่กำลังจะไม่สูงมาก เนื่องจากถูกจำกัดด้วยชนิดของมวลรวมหมายและอัตราส่วนผสมที่ออกแบบไว้

พุทธิพงศ์ อะลีห์รัตนาวัฒนา และเอกสิทธิ์ ลิ่มสุวรรณ (2547) การศึกษาสมบัติทางกายภาพ และเชิงกลของมวลรวมหมายจำพวกย่อยประเภทหินปูนหินเกร็นิต และหินบะซอลต์ ที่มีขนาดใหญ่สุดของหินดังต่อไปนี้ 1 นิ้ว ผลทดสอบพบว่า หินย่อยที่มีขนาดใหญ่จะมีสมบัติทางกายภาพที่ดีกว่าขนาดเล็ก อันได้แก่ การดูดซึมน้ำหนักต่ำกว่าหินน้ำหนัก และปริมาณซองว่างระหว่างอนุภาคหินย่อยขนาดเล็กมีแนวโน้มที่มีดัชนีความแน่นและความยาวมากกว่าหินย่อยขนาดใหญ่ เนื่องมาจากปัจจัยที่เกิดจากกระบวนการย่อยหิน สำหรับสมบัติเชิงกลหินย่อยขนาดเล็กจะมีกำลังแรงกดจุด ความทนทานต่อการบดอัด และการสึกกร่อนดีกว่าหินย่อยขนาดใหญ่ ซึ่งอาจใช้เป็นเหตุผลในการพิจารณาค่าเดชนีกำลัง และนำมาเชื่อมโยงกับการจัดขนาดคละของมวลรวมหมาย เพื่อใช้ในการออกแบบส่วนผสมคอนกรีตให้มีกำลังตามต้องการ ได้

ชนบดี อินทรเพชรและชูชัย สุจิวรกุล (2554) วิจัยเพื่อพัฒนาคอนกรีตกำลังสูงเร็ว และคอนกรีตกำลังสูงสำหรับใช้งานในภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนโดยใช้วัสดุมวลรวมในพื้นที่มาผลิตเป็นคอนกรีต ได้แก่ ทราย หินปูน กรวดร่อง กรวดย่อย จากแม่น้ำโขง สารเคมีผสมเพิ่มที่ใช้ในการศึกษาคือสารลดน้ำอ่อนย่างแรง (SikaViscoCrete-HE20) และสารเร่งการก่อตัว (SikaRapid-1) ในการศึกษานี้ได้แบ่งคอนกรีตออกเป็น 3 กลุ่มคือ กลุ่ม C ทำการศึกษาปริมาณการใช้สารเคมีผสมเพิ่มที่เหมาะสม โดยทำการศึกษาจากกำลังอัดของคอนกรีตที่อายุ 1 วัน ขณะที่กลุ่ม A และ B ทำการศึกษาปริมาณการใช้ปูนซีเมนต์ และมวลรวม ที่มีผลต่อการพัฒนากำลังอัดที่อายุคอนกรีต 6, 8, 12 ชั่วโมง และ 1, 3, 7, 14 และ 28 วัน โดยกลุ่ม A ใช้ปูนซีเมนต์ 550 kg/m³ ส่วนกลุ่ม B ใช้

ซีเมนต์ 700 kg/m³ ตัวอย่างคอนกรีตที่ใช้มีขนาด 15x15x15 ซม. ซึ่งเตรียมตัวอย่างตามมาตรฐาน BS-1881 โดยคอนกรีตกำลังสูงเร็วคร้มมีกำลังอัดที่อายุ 6 ชั่วโมง และ 1 วัน ไม่ต่ำกว่า 160 และ 400 กิโลกรัมต่อตารางเซนติเมตร ตามลำดับ ตามมาตรฐาน SHRP-C-364 และคอนกรีตกำลังสูงคร้มมี กำลังอัดที่อายุ 28 วัน ไม่ต่ำกว่า 480 กิโลกรัมต่อตารางเซนติเมตร ตามมาตรฐาน ACI 363R-92 ผลการวิจัยนี้พบว่าวัสดุมวลรวมในภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนสามารถนำมาใช้ผลิตเป็น คอนกรีตกำลังสูงเร็วและคอนกรีตกำลังสูงได้ โดยการใช้ปริมาณปูนซีเมนต์ในปริมาณปกติคือที่ 550 กิโลกรัมต่อลูกบาศก์เมตร และใช้สารลดน้ำหน่าย่างแรงที่ร้อยละ 0.8 และสารเร่งการก่อตัวที่ร้อย ละ 1.0 เทียบกับน้ำหนักปูนซีเมนต์

บทที่ 3

วิธีการดำเนินการวิจัย

บทที่ 3 กล่าวถึงขั้นตอนการดำเนินงานวิจัย ซึ่งประกอบด้วยการหาวัตถุคible (มวลรวมของจากถนน) จำกัด (มวลรวมของหยาบธรรมชาติ) การคัดเลือกใช้วัตถุคible แหล่งที่ได้มา และกระบวนการเตรียมตัวอย่าง

3.1 วัสดุที่ใช้ในการศึกษา

3.1.1 ปูนซีเมนต์

ปูนซีเมนต์ที่ใช้ในการศึกษาเป็นปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ประเภทที่ 1 (Ordinary Portland Cement Type I) สามารถใช้ร่วมกับสารลดน้ำอ่าย่างแรง (Superplasticizer) ทุกยี่ห้อได้ดี

3.1.2 วัสดุผสม (Aggregate)

3.1.2.1 มวลรวมละเอียด (Fine Aggregate) ใช้ทรายแม่น้ำตามมาตรฐาน ASTM C 33-03 (ทรายจาก สำภพิมาย จังหวัดครราชสีมา)

3.1.2.2 มวลรวมหยาบเริ่ไซเคิล (Recycle Coarse Aggregate) ได้จำกัด (มวลรวมหยาบที่ค้างบนตะแกรงเบอร์ 4 และขนาดโต๊ะสุด 3/4 นิ้ว จากจังหวัดครราชสีมา แสดงดังรูปที่ 3.1)

3.1.2.3 มวลรวมหยาบจากธรรมชาติ (Coarse Aggregate) ได้จากโรงโม่หิน สำภพ ปากช่อง จังหวัดครราชสีมา ที่ค้างบนตะแกรงเบอร์ 4 และขนาดโต๊ะสุด 3/4 นิ้ว แสดงดังรูปที่ 3.1


3.1.3 สารเคมีผสมเพิ่ม

สารเคมีผสมเพิ่มที่ใช้มี 2 ประเภท แสดงดังรูปที่ 3.2 คือ สารลดน้ำอ่าย่างแรงคุณสมบัติสูง (High Performance Superplasticiser) มาตรฐาน ASTM C494 Type A & F, EN 934-2 และ SIA 262(2003) ยี่ห้อ SIKA ชื่อผลิตภัณฑ์ SikaViscoCrete -10 อัตราการใช้สำหรับปรับปรุงความสามารถในการเทระดับปานกลาง แนะนำให้ใช้อัตรา 0.2 – 0.8 ซีซี ต่อน้ำหนักปูนซีเมนต์ 100 กิโลกรัม และสำหรับคอนกรีตที่ต้องการควบคุมความสามารถในการเทสูง เหตุจนถึงอัตรา น้ำต่อซีเมนต์ต่ำมาก ๆ และใช้ออกแบบเป็น Self Compacting Concrete แนะนำให้ใช้ร้อยละ 1.0 – 2.0 ต่อน้ำหนักปูนซีเมนต์ 100 กิโลกรัม และสารเร่งการแข็งตัว (Accelerating Admixtures) มาตรฐาน ASTM C494-81 Type C ยี่ห้อ SIKA ชื่อ SikaRapid 1 อัตราการใช้ 500-1500 ซีซี

ต่อหน้าหันก่อน 100 กิโลกรัม ขึ้นอยู่กับอัตราเร่งที่ต้องการ (T. Hirschi, H. Knauber, M. Lanz, J. Schlumpf, J. Schrabbach, C. Spirig, U. Waeber)



รูปที่ 3.1 มวลรวมของหินธรรมชาติและมวลรวมของหินจากถนนกรีตตอนนนี้เก่า



รูปที่ 3.2 สารเคมีผสมเพิ่ม SikaViscoCrete –10และ Sika Rapid 1

3.2 อุปกรณ์และเครื่องมือที่ใช้ในการศึกษา

- 3.2.1 ตะแกรงวิเคราะห์ขนาดมวลรวม แสดงดังรูปที่ 3.3
- 3.2.2 เครื่องชั่งน้ำหนักไฟฟ้าอ่านได้ละเอียด 0.01 กรัม แสดงดังรูปที่ 3.4
- 3.2.3 ชุดทดสอบความถ่วงจำเพาะ แสดงดังรูปที่ 3.5
- 3.2.4 ตู้อบความคุณอุณหภูมิปรับอุณหภูมิ แสดงดังรูปที่ 3.6
- 3.2.5 ชุดทดสอบค่าอุบัติธรรมตัวของคอนกรีต แสดงดังรูปที่ 3.7
- 3.2.6 แบบหล่อคอนกรีตรูปทรงลูกบาศก์ขนาด $10 \times 10 \times 10$ ซม. แสดงดังรูปที่ 3.8


3.2.7 เครื่องผสมคอนกรีต แสดงดังรูปที่ 3.9

3.2.8 เครื่องทดสอบกำลังอัด แสดงดังรูปที่ 3.10

3.2.9 บ่อบ่อมคอนกรีต



รูปที่ 3.3 ตะแกรงวิเคราะห์ขนาดมวลรวม



รูปที่ 3.4 เครื่องชั่งน้ำหนักไฟฟ้าอ่านได้ละเอียด 0.01 กรัม



รูปที่ 3.5 ชุดเครื่องมือหาค่าความถ่วงจำเพาะ



รูปที่ 3.6 ตู้อบความคุณอุณหภูมิ 105 - 115
องศาเซลเซียส



รูปที่ 3.7 ชุดทดสอบค่าขุนตัวของคอนกรีต



รูปที่ 3.8 แบบหล่อคอนกรีตรูปทรงลูกบาศก์ ขนาด $10 \times 10 \times 10$ ซม.



รูปที่ 3.9 เครื่องผสมคอนกรีต



รูปที่ 3.10 เครื่องทดสอบกำลังอัดของคอนกรีต

3.3 การทดสอบคุณสมบัติเบื้องต้นของวัสดุมวลรวม

การทดสอบคุณสมบัติพื้นฐานของวัสดุ แบ่งการทดสอบออกเป็นดังนี้

3.3.1 วิธีการทดสอบวิเคราะห์ขนาดมวลรวมและอิedy

การทดสอบทำตามมาตรฐาน ASTM C 136-96a Standard Test Method for Sieve Analysis of Fine and Coarse Aggregates (American Society for Testing and Materials) โดยสัดส่วนขนาดคละและค่าไม่ดูดซึมความละอิedyของทรายที่ใช้ ควรเป็นไปตาม มาตรฐาน ASTM C 33-01 Standard Specification for Concrete Aggregates (American Society for Testing and Materials)

3.3.2 วิธีการทดสอบวิเคราะห์ขนาดมวลหมายบ

การทดสอบทำตามมาตรฐาน ASTM C 136-96a Standard Test Method for Sieve Analysis of Fine and Coarse Aggregates (American Society for Testing and Materials) โดย สัดส่วนขนาดคละและค่าไม่ดูดซึมความละอิedyของหินปูนย่อยและคอนกรีตถนนเก่า ควรเป็นไปตาม มาตรฐาน ASTM C 33-01 Standard Specification for Concrete Aggregates (American Society for Testing and Materials)

3.3.3 วิธีการทดสอบหาค่าถ่วงจำเพาะและการดูดซึมน้ำของมวลรวมและอิedy

การทดสอบทำตามมาตรฐาน ASTM C 128-97 Standard Test Method for Specific Gravity and Absorption of Fine Aggregates (American Society for Testing and Materials)

3.3.4 วิธีการทดสอบหาค่าถ่วงจำเพาะและการดูดซึมน้ำของมวลรวมหมายบ

การทดสอบทำตามมาตรฐาน ASTM C 127-88 Standard Test Method for Specific Gravity and Absorption of Coarses Aggregates (American Society for Testing and Materials)

3.3.5 วิธีการทดสอบหาค่าหน่วยน้ำหนักและช่องว่างของมวลรวม

การทดสอบทำตามมาตรฐาน ASTM C 29/C29M-97a Standard Test Method for Unit Weight and Voids in Aggregates (American Society for Testing and Materials)

3.4 การทดสอบหาปริมาณการใช้สารเคมีผสมเพิ่มที่เหมาะสม

3.4.1 การแบ่งปริมาณการใช้สารเคมีผสมเพิ่ม

ปริมาณการใช้สารเคมีผสมเพิ่มแบ่งเป็น 3 ระดับ ดังตารางที่ 3.1 เพื่อนำไปเป็นส่วนผสม คอนกรีต โดยคิดเป็นร้อยละต่อ 100 กิโลกรัม ของปูนซีเมนต์ คือ Sika Viscocrete -10 ชนิดเดียว ร้อยละ 0.8 และ Sika Viscocrete -10 + Sika Rapid 1 รวมกันร้อยละ 0.8+0.4 และ 0.8+0.8

ตารางที่ 3.1 การแบ่งการใช้ปริมาณสารเคมีผสมเพิ่ม

สารเคมีผสมเพิ่ม	ร้อยละปริมาณการใช้/ 100 กิโลกรัม ซีเมนต์	
	ข้นต่ำสุด	มากสุด
Sika ViscoCrete -10	0.4	0.8
Sika Rapid 1	0.4	0.8
Sika ViscoCrete -10 + Sika Rapid 1	0.4	0.8

3.4.2 แผนการทดสอบกำลังอัดเพื่อหาปริมาณการใช้สารเคมีผสมเพิ่มที่เหมาะสม

แผนการทดสอบกำลังอัดเพื่อหาปริมาณการใช้สารเคมีผสมเพิ่มคือสารลดน้ำอ่าย่างมากและสารเร่งการก่อตัว ที่เหมาะสม แสดงดังตารางที่ 3.2 การทดสอบกำลังอัดของคอนกรีตดำเนินการที่อายุ 1 วัน การศึกษานี้จะควบคุมให้ปริมาณปูนซีเมนต์ ราย และหินปูนอยู่คงที่ และปรับเปลี่ยนปริมาณสารผสมเพิ่ม (สารลดน้ำอ่าย่างแรงและสารเร่งการแข็งตัว) โดยที่ให้อัตราส่วนน้ำ + สารผสมเพิ่ม ต่อซีเมนต์คงที่เท่ากับ 0.30

3.4.3 สัญลักษณ์ของอัตราส่วนผสมและปฏิภาคส่วนผสมคอนกรีต

สัญลักษณ์ของอัตราส่วนผสม

ABC

เมื่อ

- A หมายถึง ชนิดของมวลรวมหยาบ
- B หมายถึง สารลดน้ำ
- C หมายถึง สารเร่งการแข็งตัว
- NC หมายถึงมวลรวมหยาบที่ได้จากหินธรรมชาติ
- 50R หมายถึงคอนกรีตที่ใช้มวลรวมหยาบริใช้เคล50%ผสมกับมวลรวมหยาบธรรมชาติ50%
- 100R หมายถึงคอนกรีตที่ใช้มวลรวมหยาบริใช้เคล100%
- VC-10 หมายถึงสารลดน้ำอ่าย่างแรง (Superplasticizer) SikaViscoCrete-10
- P-1 หมายถึงสารเร่งการแข็งตัว (Accelerating Admixtures) Sika Rapid 1
- 0.8V หมายถึงสารลดน้ำอ่าย่างแรง (Superplasticizer) SikaViscoCrete-10 จำนวน
0.8%โดยน้ำหนัก ปูนซีเมนต์
- 0.4P หมายถึงสารเร่งการแข็งตัว (Accelerating Admixtures) Sika Rapid 1 จำนวน
0.8%โดยน้ำหนัก ปูนซีเมนต์

ตารางที่ 3.2 ปฏิภากล่าวนพสมสำหรับการศึกษา

Mix ID	Mixed Proportion (kg/m^3)							
	Cement	Sand	Coarse Aggregates		water	Admixtures		W/C
			Natural	Recycle		VC-10	P-1	
NC 0.8V	550	847	917	-	161	4.40	-	0.30
50R 0.8V	550	847	458.5	458.5	161	4.40	-	0.30
100R 0.8V	550	847	-	917	161	4.40	-	0.30
NC 0.8V0.4P	550	847	917	-	158	4.40	2.20	0.30
50R 0.8V0.4P	550	847	458.5	458.5	158	4.40	2.20	0.30
100R 0.8V0.4P	550	847	-	917	158	4.40	2.20	0.30
NC 0.8V0.8P	550	847	917	-	156	4.40	4.40	0.30
50R 0.8V0.8P	550	847	458.5	458.5	156	4.40	4.40	0.30
100R 0.8V0.8P	550	847	-	917	156	4.40	4.40	0.30

3.4.4 การผลิตแท่งตัวอย่างคอนกรีต

การผสมและเก็บก้อนตัวอย่างคอนกรีตตามมาตรฐาน BS 1881:PART 3 Method of Making and Curing Test Specimens ตัวอย่างคอนกรีตส่วนผสมส่วนผสมละ 3 ก้อน จำนวน 9 ส่วนผสม คือ NC0.8V, 50R0.8V, 100R0.8V, NC0.8V0.4P, 50R0.8V0.4P, 100R0.8V0.4P, NC0.8V0.8P, 50R0.8V0.8P, 100R0.8V0.8P การผลิตก้อนตัวอย่างคอนกรีตและการทดสอบกำลังอัดคอนกรีตทำการผสมและเก็บก้อนตัวอย่างคอนกรีตตามมาตรฐาน BS 1881:PART 3 Method of Making and Curing Test Specimens (British Standard Institute) และทำการทดสอบกำลังอัดของคอนกรีตตามมาตรฐาน BS 1881:PART 4 Method of Testing Concrete for Strength (British Standard Institute) โดยกำหนดอายุที่ทำการทดสอบคือ 1 และ 28 วัน จำนวนรวมทั้งหมด 54 ก้อนตัวอย่าง หากค่าเฉลี่ยจากการทดสอบก้อนตัวอย่างอายุละ 3 ก้อน

3.4.5 ทดสอบกำลังอัดที่อายุ 24 ชั่วโมง

การทดสอบกำลังอัดของคอนกรีตทำการทดสอบตามมาตรฐาน BS 1881: PART 4 Method of Testing Concrete for Strength (British Standard Institute)

3.4.6 เปรียบเทียบค่ากำลังอัดของก้อนตัวอย่างที่มีปริมาณการใช้สารเคมีผสมเพิ่ม

ค่ากำลังอัดของก้อนคอนกรีตที่มีชนิดและปริมาณการใช้สารเคมีผสมเพิ่มต่าง ๆ จะนำมาเปรียบเทียบเพื่อศึกษาอิทธิพลของสารผสมเพิ่มและปริมาณของสารผสมเพิ่มต่อการพัฒนาค่ากำลังอัดระยะต้นและปลาย

3.5 การศึกษาการพัฒนาค่ากำลังอัดทั้งระยะต้นและระยะปลาย

หลักการและวิธีการออกแบบปฏิภาคส่วนผสมคอนกรีตใช้ตามวิธีของสมาคมคอนกรีตอเมริกัน (American Concrete Institute; ACI) และทำการปรับปรุงเพื่อให้ได้กำลังสูงเร็วตามกรมการขนส่งอเมริกา (Department of Transportation; DOT) โดยเพิ่มปูนซีเมนต์เข้าไปอีกไม่น้อยกว่าร้อยละ 30 และลดปริมาณมวลรวมและอี้ดหรือทรายลง ให้ไม่เกินร้อยละ 40 ของมวลรวมทั้งหมด เพื่อหาอัตราส่วนผสมที่เหมาะสมสำหรับการใช้งาน

มาตรฐานที่ใช้อ้างอิงในการทดสอบ แบ่งออกเป็น 2 ส่วน คือมาตรฐานที่ใช้ในการกำหนดค่ากำลังอัดของคอนกรีตกำลังสูงเร็ว คือใช้มาตรฐาน (Strategic Highway Research Program) (SHRP-C-364) และมาตรฐานที่ใช้ในการกำหนดค่ากำลังอัดของคอนกรีตกำลังสูง คือ มาตรฐาน (ACI 363-1992) (ACI Committee 363) รายละเอียดของค่ากำลังอัดค่าสุดที่ควรได้รับได้แสดงในตารางที่ 3.3

ตารางที่ 3.3 มาตรฐานที่ใช้ในการอ้างอิง (Strategic Highway Research Program, Zia et al., 1993) (ACI Committee 363, 1992)

Standard	Category of High Performance Concrete	Min. Compressive Strength	
		Cylinder	Cube
SHRP-C-364	High Early Strength (HES) (in 24 hours)	35 Mpa [350 ksc]	40 Mpa [400 ksc]
	High Strength (HS) (in 28 days)	41 Mpa [410 ksc]	48 Mpa [480 ksc]
ACI 363R-92			

ตาราง 3.3 แสดงให้เห็นว่าควรศึกษาและพัฒนาคอนกรีตที่มีกำลังสูงเร็วที่ 24 ชั่วโมงได้กำลังอัด 350 ksc Cylinder หรือ 400 ksc Cube ซึ่งเรียกว่า High Early Strength Concrete (HES) หรือคอนกรีตกำลังสูงเร็ว โดย SHRP-C-363 (Strategic Highway Research Program.) และที่อายุ 28 วัน ได้กำลังอัดไม่น้อยกว่า 410 ksc Cylinder หรือ 480 ksc Cube เรียกว่า High Strength Concrete (HS) หรือ คอนกรีตกำลังสูงโดย ACI (ACI Committee 363)

บทที่ 4

ผลการทดสอบและการวิเคราะห์ผล


บทที่ 4 แสดงผลการทดสอบคุณสมบัติของมวลหมายธรรมชาติและมวลรวมหมายบริไซเคิล (ได้จากการย่อยเศษคอนกรีตตอนเก่าของกรมทางหลวง) และคุณสมบัติด้านกำลังอัดของคอนกรีตที่มวลรวมหมายธรรมชาติและมวลรวมหมายบริไซเคิล (ได้จากการย่อยเศษคอนกรีตตอนเก่าของกรมทางหลวง) ท้ายสุด ผู้วิจัยได้แสดงอิทธิพลของสารผสมเพิ่ม (สารลดน้ำและสารเร่งการก่อตัว) ต่อการพัฒนากำลังอัดของคอนกรีต

4.1 คุณสมบัติของมวลรวม


คุณสมบัติของมวลรวมที่ใช้ในงานวิจัยนี้ แสดงดังตารางที่ 4.1 งานวิจัยนี้ใช้ทรัพยาเม่น้ำซึ่งมีค่าโมดูลัสความละเอียดเท่ากับ 2.25 การกระจายตัวของมวลรวมละเอียดแสดงในรูปที่ 4.1 มวลรวมละเอียดมีค่าความถ่วงจำเพาะเท่ากับ 2.64 ค่าการดูดซึมน้ำเท่ากับร้อยละ 0.70 หน่วยน้ำหนักเท่ากับ $1,613.075 \text{ กก}/\text{ม}^3$ และโมดูลัสความละเอียดเท่ากับ 2.25 ซึ่งมีค่าต่ำกว่าค่ามาตรฐานของ ASTMC33 เล็กน้อย ที่กำหนดให้โมดูลัสความละเอียดมีค่าระหว่าง 2.3 ถึง 3.2 ดังนั้น คอนกรีตจึงมีความเหนียว และติดไม่ขะ蟠สม สำหรับมวลรวมหมายจากธรรมชาติ (หินธรรมชาติ) มีค่าโมดูลัสความละเอียดเท่ากับ 7.61 การกระจายตัวของมวลรวมหมาย(หินธรรมชาติ) แสดงในรูปที่ 4.2 ค่าความถ่วงจำเพาะเท่ากับ 2.75 ค่าการดูดซึมน้ำเท่ากับร้อยละ 0.61 มีหน่วยน้ำหนักเท่ากับ $1,523.456 \text{ กก}/\text{ม}^3$ และการสึกหรอจากการขัดสีเท่ากับร้อยละ 20.55 โดยน้ำหนักสำหรับมวลรวมหมายจากการย่อยเศษคอนกรีตจากตอนเก่าของกรมทางหลวงหรือมวลรวมหมายบริไซเคิล มีค่าโมดูลัสความละเอียดเท่ากับ 7.53 การกระจายตัวของมวลรวมหมาย(หินจากตอนเก่า) แสดงในรูปที่ 4.3 ซึ่งมีค่าใกล้เคียงกับหินธรรมชาติ ส่วนค่าความถ่วงจำเพาะและหน่วยน้ำหนักของมวลรวมหมายบริไซเคิลมีค่าเท่ากับ 2.67 และ $1,302.471 \text{ กก}/\text{ม}^3$ ตามลำดับ ซึ่งมีค่าต่ำกว่าของหินธรรมชาติ เนื่องจากมวลรวมหมายบริไซเคิลมีเศษมอร์ตาร์ซึ่งมีความพรุนเกาติดอยู่ที่ผิวของมวลรวม จึงทำให้ค่าความถ่วงจำเพาะของมวลรวมหมายบริไซเคิลมีค่าต่ำกว่าของหินธรรมชาติ นอกจากนี้ มวลรวมบริไซเคิลยังมีค่าการดูดซึมน้ำและค่าการสูญเสียน้ำหนักจากการสึกกร่อนเท่ากับร้อยละ 5.60 และ 40 ตามลำดับ ซึ่งมีค่าสูงกว่าหินธรรมชาติ ทั้งนี้เนื่องจากการที่มวลรวมหมายบริไซเคิลมีเศษมอร์ตาร์ซึ่งมีความพรุนเกาติดอยู่ที่ผิวของมวลรวม และมอร์ตาร์ที่ติดอยู่นั้นมีความแข็งแกร่งต่ำกว่าหินธรรมชาติ จึงส่งผลให้มวลรวมหมายบริไซเคิลมีการดูดซึมน้ำที่สูง และแตกหักจากการขัดสีและการสึกกร่อนได้มากกว่าหินธรรมชาติ

ตารางที่ 4.1 คุณสมบัติของมวลรวมที่ใช้ในงานวิจัย


คุณสมบัติวัสดุ	ราย	หินธรรมชาติ	หินจากถนนก่อ กรรมทางหลวง
ไม่คุ้มส่วนลดอีกด	2.25	7.61	7.53
ความถ่วงจำเพาะปูรากดู	2.64	2.75	2.67
เปอร์เซ็นช่องว่าง ; (%)	38.8	44.6	51.2
ความหนาแน่นรวม; (kg/m^3)	1,613	1,523	1,302
ค่าการดูดซึมน้ำ	0.70	0.61	5.60
การต้านทานการสึกกร่อน; (%)	-	20	25



รูปที่ 4.1 การกระจายตัวของมวลรวมละอีกด



รูปที่ 4.2 การกรราชายตัวของมวลรวมหิน (หินธรรมชาติ)



รูปที่ 4.3 การกรราชายตัวของมวลรวมหิน (หินจากถนนเก่า)

4.2 กำลังอัดของคอนกรีต

ผลทดสอบกำลังอัดของก้อนตัวอย่างคอนกรีตทุกส่วนผสมแสดงดังตารางที่ 4.2 ถึง 4.4 ตัวอย่างกรีตที่ใช้มวลรวมหมายบาร์มาร์ทและมวลรวมหมายบาร์ไซเคิล และผสมสารลดน้ำ (NC0.8V และ 100R0.8V) มีกำลังอัดที่ 24 ชั่วโมง เกินกว่า 400 ksc ซึ่งจัดเป็นคอนกรีตกำลังสูงเร็ว (High Early Strength Concrete : HES) ของ Strategic Highway Research Program (SHRP – C – 364) และมีกำลังอัดที่ 28 วัน เกินกว่า 480 ksc ซึ่งจัดเป็นคอนกรีตกำลังสูง (High Strength Concrete : HSC) ตามมาตรฐานขั้นต่ำของ ACI 363 – 1992 คอนกรีตที่ใช้มวลรวมหมายบาร์ไซเคิล มีกำลังอัดสูงกว่าคอนกรีตที่ใช้มวลรวมธารมชาติ ที่อัตราส่วนน้ำต่อปูนซีเมนต์เริ่มต้นเท่ากัน (W/C = 0.3) แม้ว่ามอร์ต้าที่เกาที่ผิวของมวลรวมหมายบาร์ไซเคิลจะมีความแกร่งต่ำ แต่การดูดซึมน้ำที่สูงของมอร์ต้าทำให้มอร์ต้าสามารถดูดน้ำในน้ำปูนและช่วยลดอัตราส่วนน้ำต่อปูนซีเมนต์ประสิทธิผล (W/C ประสิทธิผล = 0.28 และ 0.20 สำหรับคอนกรีตที่ใช้มวลรวมธารมชาติและมวลรวมบาร์ไซเคิล) สารลดน้ำที่ใส่ลงในคอนกรีตสดสามารถช่วยเพิ่มความสามารถในการทำงานและทำให้น้ำทำปฏิกิริยากับปูนซีเมนต์ได้เป็นอย่างดี ดังนั้น จึงกล่าวได้ว่ามวลรวมบาร์ไซเคิลสามารถใช้ทำคอนกรีตกำลังสูงเร็วและคอนกรีตกำลังสูงได้ การใช้สารลดน้ำช่วยลดเชื้อการดูดซึมน้ำของมอร์ต้าที่เกาที่ผิวของมวลรวมหมาย ด้วยปริมาณปูนซีเมนต์ที่เท่ากัน มวลรวมที่มีความสามารถในการดูดน้ำที่สูงกว่าจึงให้กำลังอัดของคอนกรีตที่สูงกว่า

เมื่อแทนที่มวลรวมหมายบาร์ธารมชาติด้วยมวลรวมหมายบาร์ไซเคิลในอัตราส่วนร้อยละ 50 และนำมาทำคอนกรีตที่ W/C = 0.3 (50R0.8V) และเติมสารลดน้ำในปริมาณร้อยละ 0.8 พนว่ากำลังอัดของคอนกรีตมีค่า 321.9 ksc ซึ่งต่ำกว่าค่ามาตรฐานคอนกรีตกำลังสูงเร็ว อย่างไรก็ตาม คอนกรีตนี้สามารถประยุกต์ใช้เป็นคอนกรีตกำลังสูงได้ โดยมีกำลังอัดที่ 28 วัน เท่ากับ 621.74 ksc เมื่อเปรียบเทียบกับคอนกรีตที่ใช้มวลรวมธารมชาติและมวลรวมบาร์ไซเคิล พนว่าคอนกรีตนี้มีกำลังอัดต่ำกว่าคอนกรีตที่ใช้มวลรวมบาร์ไซเคิล ทั้งนี้อาจเนื่องจาก W/C ประสิทธิผลของคอนกรีตที่มวลรวมบาร์ไซเคิลมีค่าต่ำกว่า แม้ว่าคอนกรีตที่ใช้มวลรวมหมายบาร์ธารมชาติผสมมวลรวมหมายบาร์ไซเคิลจะมีค่า W/C ประสิทธิผลต่ำกว่าคอนกรีตที่ใช้มวลรวมธารมชาติ แต่ความอ่อนแอกของมอร์ต้าที่ผิวของมวลรวมบาร์ไซเคิลส่งผลให้กำลังอัดของคอนกรีตที่ใช้มวลรวมหมายบาร์ธารมชาติผสมมวลรวมหมายบาร์ไซเคิลมีค่าต่ำกว่าคอนกรีตที่ใช้มวลรวมธารมชาติ


การเติมสารเร่งการก่อตัวในอัตราส่วนร้อยละ 0.4 และ 0.8 แทนไม่มีส่วนช่วยในการพัฒนา กำลังอัดที่อายุบ่ม 24 ชั่วโมง ของคอนกรีตที่ใช้มวลรวมหมายบาร์ธารมชาติและมวลรวมหมายบาร์ไซเคิล แต่มีส่วนใช้พัฒนากำลังอัดของคอนกรีตที่ใช้มวลรวมผสมระหว่างมวลรวมธารมชาติและมวลรวมหมายบาร์ไซเคิล ดังจะเห็นได้จากรูปที่ 4.4 ซึ่งกำลังอัดที่อายุบ่ม 24 ชั่วโมง ของคอนกรีตที่ใช้มวล

รวมหยาบธรรมชาติและมวลรวมหยาบริไชเคลมีค่าเท่ากับ 321.89, 385.67 และ 428.92 ksc เมื่อไม่เติมสารเร่งการก่อตัว และเมื่อเติมสารเร่งการก่อตัวในปริมาณร้อยละ 0.4 และ 0.8 ตามลำดับ เมื่อเปรียบเทียบกับมาตรฐานของ Strategic Highway Research Program (SHRP – C – 364) คอนกรีตที่เติมสารเร่งการก่อตัวในปริมาณร้อยละ 0.8 มีกำลังอัดผ่านเกณฑ์การเป็นคอนกรีตกำลังสูงเร็ว

รูปที่ 4.5 แสดงให้เห็นว่าการเติมสารเร่งการก่อตัวช่วยพัฒนากำลังอัดที่อายุบ่ม 28 วัน ของคอนกรีตที่ใช้มวลรวมหยาบธรรมชาติและมวลรวมหยาบริไชเคลม ไม่มากนัก เช่นเดียวกับในกรณีของการบ่มที่อายุบ่ม 24 ชั่วโมง อย่างไรก็ตาม สารเร่งการก่อตัวมีส่วนช่วยพัฒนากำลังอัดของคอนกรีตที่ใช้มวลรวมหยาบธรรมชาติผสมมวลรวมหยาบริไชเคลม ผลการทดสอบแสดงให้เห็นว่า ส่วนผสมที่มีประสิทธิภาพที่สุดในด้านต้นทุนและสิ่งแวดล้อมคือ 100R0.8V ซึ่งเป็นการใช้มวลรวมหยาบริไชเคลทั้งหมดโดยปราศจากการใส่สารเร่งก่อตัว

ตารางที่ 4.2 กำลังอัดของคอนกรีตที่อายุ 24 ชั่วโมง

Mix ID	Mixed Proportion (kg/m^3)							W/ C	Average Strength 24 hrs. (ksc.)		
	Cemen t	San d	Coarse Aggregates		water	Admixtures					
			Natural	Recycle		VC-10	P-1				
NC 0.8V	550	847	917	-	161	4.40	-	0.30	454		
50R 0.8V	550	847	458.5	458.5	161	4.40	-	0.30	321		
100R 0.8V	550	847	-	917	161	4.40	-	0.30	464		
NC 0.8V0.4P	550	847	917	-	158	4.40	2.20	0.30	450		
50R 0.8V0.4P	550	847	458.5	458.5	158	4.40	2.20	0.30	385		
100R 0.8V0.4P	550	847	-	917	158	4.40	2.20	0.30	451		
NC 0.8V0.8P	550	847	917	-	156	4.40	4.40	0.30	465		
50R 0.8V0.8P	550	847	458.5	458.5	156	4.40	4.40	0.30	428		
100R 0.8V0.8P	550	847	-	917	156	4.40	4.40	0.30	464		




รูปที่ 4.4 แผนภูมิแสดงกำลังอัดของคอนกรีตที่อายุ 24 ชั่วโมง

ตารางที่ 4.3 กำลังอัดของคอนกรีตที่อายุ 28 วัน

Mix ID	Mixed Proportion (kg/m ³)								Average Strength 28 day (ksc.)	
	Cement	Sand	Coarse Aggregates		water	Admixtures		W/C		
			Natural	Recycle		VC-10	P-1			
NC 0.8V	550	847	917	-	161	4.40	-	0.30	756	
50R 0.8V	550	847	458.5	458.5	161	4.40	-	0.30	621	
100R 0.8V	550	847	-	917	161	4.40	-	0.30	811	
NC 0.8V0.4P	550	847	917	-	158	4.40	2.20	0.30	779	
50R 0.8V0.4P	550	847	458.5	458.5	158	4.40	2.20	0.30	681	
100R 0.8V0.4P	550	847	-	917	158	4.40	2.20	0.30	829	
NC 0.8V0.8P	550	847	917	-	156	4.40	4.40	0.30	793	
50R 0.8V0.8P	550	847	458.5	458.5	156	4.40	4.40	0.30	721	
100R 0.8V0.8P	550	847	-	917	156	4.40	4.40	0.30	838	

ตารางที่ 4.4 ค่าการดูดซึมของน้ำในมวลรวมสั่งผลให้ค่าอัตราส่วนน้ำต่อชีเมนต์เปลี่ยนไป

Mix ID	Mixing Water + Admixtures	Absorption Water (kg/m ³)			Effective Water (kg/m ³)	Effective W/C	Slump (cm.)	Average Strength 24 hrs.(ksc.)	Average Strength 28 days.(ksc.)					
		Sand	Coarse Aggregates											
			Natural	Recycle										
NC 0.8V	165	5.93	5.59	-	153.48	0.28	6.5	454.60	756.73					
50R 0.8V	165	5.93	2.79	25.67	130.61	0.24	7.5	321.89	621.74					
100R 0.8V	165	5.93	-	51.35	107.72	0.20	7.5	464.51	811.05					
NC 0.8V0.4P	165	5.93	5.59	-	153.48	0.28	10	450.78	779.50					
50R 0.8V0.4P	165	5.93	2.79	25.67	130.61	0.24	7	385.67	681.96					
100R 0.8V0.4P	165	5.93	-	51.35	107.72	0.20	8	451.03	829.57					
NC 0.8V0.8P	165	5.93	5.59	-	153.48	0.28	7	465.11	793.67					
50R 0.8V0.8P	165	5.93	2.79	25.67	130.61	0.24	6.5	428.92	721.70					
100R 0.8V0.8P	165	5.93	-	51.35	107.72	0.20	7	464.87	838.12					



รูปที่ 4.5 แผนภูมิแสดงกำลังอัดของคอนกรีตที่อายุ 28 วัน

ตารางที่ 4.5 เปรียบเทียบราคาคอนกรีต (100R0.8V)

รายการ	ปริมาณงาน (kg/m ³)	ราคាត่อ หน่วย(บาท)	คอนกรีตหิน ธรรมชาติ	คอนกรีตหิน ถนนแก้
Cement	550.00	2.40	1,320.00	1,320.00
Sand	847.00	0.19	157.53	157.53
Coarse Aggregates	917.00	0.36	331.06	-
Recycle Coarse Aggregates	917.00	0.18	-	168.98
Sika ViscoCrete-10	4.40	200.00	880.00	880.00
ราคารวม			2,688.59	2,526.51
ส่วนต่างราคา			162.08	

การเปรียบเทียบราคาคอนกรีตที่ใช้มวลรวมหยานธรรมชาติกับคอนกรีตที่ใช้มวลรวมหยานรีไซเคิลแสดงในตารางที่ 4.4 ราคาปูนซีเมนต์ราคาคิโลกรัมละ 2.40 บาท ทรายลูกลากมเมตรละ 300

บาท (ทรายหนัก $1,613 \text{ kg/m}^3$) trajectory ค่ากิโลกรัมละ 0.19 บาท มวลรวมของน้ำหนักติดลูกบาศก์เมตรละ 550 บาท (หินธรรมชาติหนัก $1,523.45 \text{ kg/m}^3$) หินธรรมชาติราคาค่ากิโลกรัมละ 0.36 บาท มวลรวมของน้ำหนักติดกิโลกรัมละ 0.19 บาท น้ำหนักติดลูกบาศก์เมตรละ 3 ลิตร (น้ำหนักติดลูกบาศก์เมตรละ 0.36 บาท) ต่อลิตร ค่าแรงรวมค่าใช้จ่ายอื่นๆประมาณ 150 บาทต่อลูกบาศก์เมตร และมวลรวมของน้ำหนักติดกิโลกรัมละ 0.18 บาท และสารเคมีผสมเพิ่มราคากลางๆ ประมาณลิตรละ 200 บาท จะเห็นได้ว่าการใช้มวลรวมของน้ำหนักติดกิโลกรัมละ 0.18 บาท มีต้นทุนในการผลิตที่ต่ำกว่า 162.08 บาท แสดงให้เห็นว่าการใช้มวลรวมของน้ำหนักติดกิโลกรัมละ 0.18 บาท สามารถนำมาใช้ให้เกิดประโยชน์ในทางวิศวกรรมและเศรษฐศาสตร์

บทที่ 5

สรุปผลการทดสอบ และข้อเสนอแนะ

5.1 สรุปผลการทดลอง

ผลการศึกษาทั้งหมดของงานวิจัยนี้ สามารถสรุปได้ดังต่อไปนี้

- 5.1.1 คอนกรีตกำลังสูงระยะต้นและคอนกรีตกำลังสูงสามารถพัฒนาโดยใช้วัสดุมวลรวม helyab จากคอนกรีตตอนนี้ก่อนการทางหลวง (ซึ่งมีกำลังอัดไม่น้อยกว่า 325 กก./ ซม^2) ร่วมกับสารเคมีผสมเพิ่ม เพื่อปรับปรุงคุณสมบัติของคอนกรีตได้
- 5.1.2 การใช้สารลดน้ำอ่าย่างแรง (Super plasticizers) ที่ร้อยละ 0.8 ในคอนกรีตที่ใช้อัตราส่วนน้ำต่อซีเมนต์เท่ากับ 0.30 ช่วยเพิ่มค่าการยุบตัวในอยู่ในช่วง 7-10 เซนติเมตร ด้วยความสามารถในการดูดซึมน้ำที่สูงของมวลรวมเรียก เคิด คอนกรีตที่ใช้มวลรวม helyab ใช้เคิล มีกำลังอัดใกล้เคียงกับคอนกรีตที่ใช้มวลรวมธรรมชาติสารเร่งการก่อตัว (Accelerators) แทน ไม่มีส่วนช่วยในการพัฒนากำลังอัดของคอนกรีตที่มวลรวมธรรมชาติและคอนกรีตมวลรวม helyab ใช้เคิล แต่ช่วยเพิ่มกำลังอัดของคอนกรีตที่ใช้ส่วนผสมของมวลรวมธรรมชาติและมวลรวมเรียก เคิล ในสัดส่วนร้อยละ 50:50
- 5.1.3 งานวิจัยนี้เป็นการส่งเสริมการนำเศษคอนกรีตจากการรื้อถอนถนนเก่ามาอยู่เพื่อใช้เป็นมวลรวม helyab ในการซ่อมแซมถนนเดิมที่ชำรุดเสียหายให้กลับมาใช้งานได้ดีดังเดิม ซึ่งเป็นการอนุรักษ์แหล่งมวลรวม helyab ตามธรรมชาติให้มีใช้ไปได้อีกนานในด้านราคาต้นทุน งานวิจัยนี้แสดงให้เห็นว่าการใช้มวลรวม helyab ใช้เคิลในการผลิตคอนกรีตกำลังสูงระยะต้นมีต้นทุนการผลิตต่ำกว่าการใช้มวลรวม helyab ธรรมชาติถึงร้อยละ 10

5.2 ข้อเสนอแนะ

จากผลการศึกษาทั้งหมดของงานวิจัยนี้ ผู้วิจัยมีข้อเสนอแนะดังต่อไปนี้

- 5.1.1 ควรศึกษาถึงคุณสมบัติอื่นของคอนกรีตที่ใช้มวลรวม helyab จากคอนกรีตตอนนี้ เช่นการทนการขัดสี และการทนต่อชัลเพฟและคลอร์ไรด์ เป็นต้น
- 5.1.2 ควรศึกษาการลดปริมาณปูนซีเมนต์ในการใช้ผสมคอนกรีตให้น้อยลงและเพิ่มสารลดน้ำอ่าย่างแรงกับคอนกรีตที่ใช้มวลรวม helyab จากคอนกรีตตอนนี้ในอัตราส่วนต่างๆ เพื่อเป็นการลดต้นทุนในการผลิตคอนกรีตและลดปัญหาด้านสิ่งแวดล้อม

เอกสารอ้างอิง

ประจักษ์ เกิ่นบุปผา (2548). การศึกษาคุณสมบัติทั่วไปของคอนกรีตที่ใช้มวลรวมหยาบจาก คอนกรีตเก่าที่ถูกทำลายที่มีกำลังอัดต่างกัน. วิทยานิพนธ์ครุศาสตร์อุตสาหกรรมและ เทคโนโลยี. มหาวิทยาลัยพระจอมเกล้าชานบุรี.

พุทธิพงษ์ หลีหัตนาวัฒนาและเอกสิทธิ์ ลิ่มสุวรรณ (2547). ศึกษาคุณสมบัติทางกายภาพและ เทิงกลของมวลรวมหยาบที่มีขนาดต่างกัน. การประชุมวิชาการ โยธาแห่งชาติ ครั้งที่ 9/2547 ชนบท อินทร์เพชรและชูชัย สุจิวรกุล (2554) งานวิจัยเพื่อพัฒนาคอนกรีตกำลังสูงเร็ว และคอนกรีต กำลังสูงสำหรับใช้งานในภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน. วิทยานิพนธ์ครุศาสตร์ อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี. มหาวิทยาลัยพระจอมเกล้าชานบุรี.

วิจิตอัจฉรา สรรพกิจจำนำงและเดิส พัคโนวี (2545) คอนกรีตแข็งตัวเร็วสำหรับงานบำบังเร่งด่วน, รายงานฉบับที่ วพ.195 ศูนย์วิจัยและพัฒนางานทางกรมทางหลวง

Somna, R, Jaturapitakkul, C. and Amde, A.M. (2012), "Effect of ground fly ash and ground bagasse ash on the durability of recycled aggregate concrete", Cement and Concrete Composite, Vol.34, pp.848-854.

T. Hirschi, H. Knauber, M. Lanz, J. Schlumpf, J. Schrabbach, C.Spirig, U. Waeber, 2005. **Sika® Concrete Handbook.** SikaServices AG Corporate Construction CH-80 8 ZürichSwitzerland

American Society for Testing and Materials, Standards, 2001.ASTM C94/C94M-00 Standard Specification for Ready-Mixed Concrete, **Annual Book of ASTM Standard.** V. 04.02. Philadelphia. 43-52p.

American Society for Testing and Materials, Standards, 2001.ASTM C 33-01 Standard Specification for Concrete Aggregates, **Annual Book of ASTM Standard.** V. 04.02. Philadelphia. 10-17p.

American Society for Testing and Materials, Standards, 2001.ASTM C 128-97 Standard Test Method for Specific Gravity and Absorption of Fine Aggregates. **Annual Book of ASTM Standard.** V. 04.02. Philadelphia. 69-73p.

American Society for Testing and Materials, Standards, 2001.ASTM C 127-88 Standard Test Method For Specific Gravity and Absorption of Coarse Aggregates. **Annual Book of ASTM Standard.** V. 04.02. Philadelphia. 64-68p.

- American Society for Testing and Materials, Standards, 2001. ASTM C 29/C29M-97a Standard Test Method for Unit Weight and Voids in Aggregates. **Annual Book of ASTM Standard**. V.04.02. Philadelphia. 1-4p.
- British Standard Institute, 1997. **BS 1881: Part 3 Method of Making and Curing Test Specimens**, London.
- British Standard Institute, 1997. **BS 1881: Part 4 Method of Testing Concrete for Strength**. London.
- P. Zia, S H. Ahmad, M. L. Leming, J. J. Schemmel, and R. P. Elliott. 1993d. **Mechanical Behavior of High Performance Concretes**, Volume 4: High Early Strength Concrete. Strategic Highway Research Program, National Research Council, Washington, D. C., xi, 179 pp. (SHRP-C-364)
- ACI Committee 363, 1992. **State-of-the-Art Report on High-Strength Concrete (ACI 363R-92)**, American Concrete Institute, Farmington Hills, MI, 55 pp.
- American Society for Testing and Materials, Standards, 2001. ASTM C 136-96a Standard Test Method for Sieve Analysis of Fine and Coarse Aggregates. **Annual Book of ASTM Standard**, Vol. 04.02. Philadelphia. 78-82p.
- ชัย ชาตรุพิทักษ์กุล และปริญญา จินดาประเสริฐ, 2551, ปูนซีเมนต์ ปอชโซล่าและคอนกรีต, พิมพ์ครั้งที่ 5, สมาคมคอนกรีตไทย, หน้า 345-368.
- American Concrete Institute, 2000, "ACI 318M-95 Building Requirements for Structural Concrete", **ACI Manual of Concrete Practice**, Part 3, Michigan
- Minnesota Department of Transportation ; Mn/DOT, 2003, **Concrete Manual V5-694**.
- Hansen, T.C. and Narud, H., 1983, "Strength of recycled concrete made from crushed concrete coarse aggregate", **Concrete International**, Vol. 5, No. 1, pp. 79-83.
- Ravindrajah, R.S. and Tam, C.T., 1985, "Properties of concrete made with crushed concrete as coarse aggregate", **Magazine of Concrete Research**, Vol. 37, Issue 130, March, pp. 29-38.
- Rahal, K., 2007, "Mechanical properties of concrete with recycled coarse aggregate", **Building and Environment**, Vol. 42, pp. 407-415.
- Kou, S.C., Poon, K.C., and Chan, D., 2007, "Influence of fly ash as cement replacement on the properties of recycled aggregate concrete", **Journal of Materials in Civil Engineering**, Vol. 19, No. 9, pp. 709-717.

ภาคผนวก ก
ตารางและรูปแสดงคุณสมบัติจำเพาะของมวลรวม

ตารางที่ ก.1 ความถ่วงจำเพาะของมวลรวมละอีด

ตัวอย่างที่	1	2	3	เฉลี่ย
A : นน.ของทรัพย์หลังจากอบแห้ง (กรัม)	496.60	496.90	496.60	
B : นน.ของขวดแก้วพิกโนมิเตอร์ ที่ใส่น้ำ จนถึงขีดที่กำหนด (กรัม)	701.90	701.90	701.90	
C : นน.ของขวดแก้วพิกโนมิเตอร์ ที่ใส่ทรัพย์ และน้ำจนถึงขีดที่กำหนด (กรัม)	1008.40	1011.50	1011.60	
S : นน.ของทรัพย์ที่สภาวะอิ่มตัวแห้ง (กรัม)	500.00	500.20	500.30	
ความถ่วงจำเพาะรวม	2.57	2.61	2.61	2.59
ความถ่วงจำเพาะรวม-อิ่มตัวผิวแห้ง	2.58	2.62	2.62	2.61
ความถ่วงจำเพาะปรากฏ	2.61	2.65	2.66	2.64
ร้อยละการดูดซึมน้ำของทรัพย์	0.68	0.66	0.75	0.70

ตารางที่ ก.2 การวิเคราะห์ขนาดของมวลรวมละอีดโดยวิธีร่อนผ่านตะแกรง ครั้งที่ 1

ตะแกรง	ช่องเปิด	นน. ตะแกรง	นน. ตะแกรง+ นน.ทรัพย์	นน.ค้าง	ร้อยละ	ร้อยละค้าง สะสม	ร้อยละ ผ่าน สะสม
เบอร์ 4	4.75	576.9	615.3	38.4	3.835	3.835	96.165
เบอร์ 8	2.36	684.1	723	38.9	3.885	7.720	92.280
เบอร์ 16	1.18	632.4	684	51.6	5.153	12.873	87.127
เบอร์ 30	0.6	453.5	617.4	163.9	16.369	29.242	70.758
เบอร์ 50	0.3	532.9	1049.1	516.2	51.553	80.795	19.205
เบอร์ 100	0.15	518.6	683.2	164.6	16.439	97.234	2.766
totaling		496	523.7	27.7	2.766	100.000	0.000
น้ำหนักมวลรวมละอีด =				1001.3		231.699	
โมดูลส์ความละอีด =				2.32			

ตารางที่ ก.3 การวิเคราะห์ขนาดของมวลรวมละอียดโดยวิธีร่อนผ่านตะแกรง ครั้งที่ 2

ตะแกรง	ช่องเปิด	นน. ตะแกรง	นน. ตะแกรง+ นน.ทราย	นน.ค้าง	ร้อยละ	ร้อยละค้าง สะสม	ร้อยละ ผ่าน สะสม
เบอร์ 4	4.75	576.9	613.7	36.8	3.673	3.673	96.327
เบอร์ 8	2.36	684.1	719.3	35.2	3.513	7.186	92.814
เบอร์ 16	1.18	632.4	685.7	53.3	5.320	12.506	87.494
เบอร์ 30	0.6	453.5	609.5	156	15.570	28.077	71.923
เบอร์ 50	0.3	532.9	997.2	464.3	46.342	74.419	25.581
เบอร์ 100	0.15	518.6	741.1	222.5	22.208	96.626	3.374
ถادرอง		496	529.8	33.8	3.374	100.000	0.000
นำหนักมวลรวมละอียด =				1001.9		222.487	
ไมครอสความละเอียด =				2.22			

ตารางที่ ก.4 การวิเคราะห์ขนาดของมวลรวมละอียดโดยวิธีร่อนผ่านตะแกรง ครั้งที่ 3

ตะแกรง	ช่องเปิด	นน. ตะแกรง	นน. ตะแกรง+ นน.ทราย	นน.ค้าง	ร้อยละ	ร้อยละค้าง สะสม	ร้อยละ ผ่าน สะสม
เบอร์ 4	4.75	576.9	603.4	26.5	2.644	2.644	97.356
เบอร์ 8	2.36	684.1	714.2	30.1	3.003	5.648	94.352
เบอร์ 16	1.18	632.4	682.1	49.7	4.959	10.607	89.393
เบอร์ 30	0.6	453.5	622.6	169.1	16.873	27.480	72.520
เบอร์ 50	0.3	532.9	1047.1	514.2	51.307	78.787	21.213
เบอร์ 100	0.15	518.6	702.1	183.5	18.310	97.096	2.904
ถadrong		496	525.1	29.1	2.904	100.000	0.000
นำหนักมวลรวมละอียด =				1002.2		222.261	
ไมครอสความละเอียด =				2.22			

ตารางที่ ก.5 ความหนาแน่นปูนซีเมนต์ของมวลละเอียด (ทรายแม่น้ำ)

Test No.	1
น้ำหนัก mold ; (g)	5321.6
น้ำหนัก ทราย + mold ; (g)	7507.3
Mold Volume ; (cm ³)	1354.99
Bulk Density ; (kg/m ³)	1613.075
ความถ่วงจำเพาะปูนซีเมนต์	2.640
% Air void ; (%)	38.899

ตารางที่ ก.6 ความถ่วงจำเพาะของมวลรวมหิน(หินธรรมชาติ)

ตัวอย่างที่	1	2	3	เฉลี่ย
A : นน.ของหินหลังจากอบแห้ง ชั่งในอากาศ (กรัม)	2983.50	2982.00	2981.80	
B : นน.ของหินในสภาพอิ่มตัวผิวแห้ง ชั่งในอากาศ (กรัม)	3000.20	3000.20	3001.10	
C : นน.ของหินในสภาพอิ่มตัวผิวแห้ง ชั่งในน้ำ (กรัม)	1898.80	1896.90	1899.10	
ความถ่วงจำเพาะรวม	2.71	2.70	2.71	2.71
ความถ่วงจำเพาะรวม-อิ่มตัวผิวแห้ง	2.72	2.72	2.72	2.72
ความถ่วงจำเพาะปูนซีเมนต์	2.75	2.75	2.75	2.75
ค่าการดูดซึมน้ำ	0.56	0.61	0.65	0.61

ตารางที่ ก.7 การวิเคราะห์ขนาดของมวลรวมหิน(หินธรรมชาติ)โดยวิธีร่อนผ่านตะแกรง ครั้งที่ 1

ตะแกรง	ช่องเปิด	นน. ตะแกรง	นน. ตะแกรง+ นน.หิน	นน.ค้าง	ร้อยละ	ร้อยละค้าง สะสม	ร้อยละผ่าน สะสม
1 นิว	25.4	724	724	0	0.000	0.000	100.000
3/4นิว	19	467	647.9	180.9	9.272	9.272	90.728
1/2 นิว	12.7	764.6	1821.9	1057.3	54.193	63.465	36.535
3/8 นิว	9.5	754.1	1170	415.9	21.317	84.782	15.218
เบอร์ 4	4.75	577.2	874.1	296.9	15.218	100.000	0.000
ตาครอง		398.9	398.9	0	0.000	-	-
น้ำหนักมวลรวมละเอียด =			1951		257.519		
โภคถ้วนความละเอียด =			7.58				

ตารางที่ ก.8 การวิเคราะห์ขนาดของมวลรวม helyab (หินธรรมชาติ) โดยวิธีร่อนผ่านตะแกรง ครั้งที่ 2

ตะแกรง	ช่องเปิด	นน. ตะแกรง	นน. ตะแกรง+ นน.หิน	นน.ค้าง	ร้อยละ	ร้อยละค้าง สะสม	ร้อยละผ่าน สะสม
1 นิว	25.4	724	724	0	0.000	0.000	100.000
3/4 นิว	19	467	616.7	149.7	7.482	7.482	92.518
1/2 นิว	12.7	764.6	1908.8	1144.2	57.187	64.669	35.331
3/8 นิว	9.5	754.1	1178.2	424.1	21.197	85.866	14.134
เบอร์ 4	4.75	577.2	860	282.8	14.134	100.000	0.000
ถอดรอง		398.9	398.9	0	0.000	-	-
น้ำหนักมวลรวมละอียด =				2000.8		258.017	
ไม่คุ้ลล์ความละอียด =				7.58			

ตารางที่ ก.9 การวิเคราะห์ขนาดของมวลรวม helyab (หินธรรมชาติ) โดยวิธีร่อนผ่านตะแกรง ครั้งที่ 3

ตะแกรง	ช่องเปิด	นน. ตะแกรง	นน. ตะแกรง+ นน.หิน	นน.ค้าง	ร้อยละ	ร้อยละค้าง สะสม	ร้อยละผ่าน สะสม
1 นิว	25.4	724	724	0	0.000	0.000	100.000
3/4 นิว	19	467	659	192	9.618	9.618	90.382
1/2 นิว	12.7	764.6	1920.7	1156.1	57.915	67.533	32.467
3/8 นิว	9.5	754.1	1174.3	420.2	21.050	88.583	11.417
เบอร์ 4	4.75	577.2	805.1	227.9	11.417	100.000	0.000
ถอดรอง		398.9	398.9	0	0.000	-	-
น้ำหนักมวลรวมละอียด =				1996.2		265.735	
ไม่คุ้ลล์ความละอียด =				7.66			

ตารางที่ ก.10 ความหนาแน่นปูนของมวลรวมหยาบ (หินธรรมชาติ)

Test No.	1
น้ำหนัก mold ; (g)	9670
น้ำหนัก ทราย + mold ; (g)	31455
Mold Volume ; (cm ³)	14299.74
Bulk Density ; (kg/m ³)	1523.454
ความถ่วงจำเพาะปูน	2.750
% Air void ; (%)	44.602

ตารางที่ ก.11 การต้านทานการสึกกร่อนของมวลรวมหยาบ (หินธรรมชาติ) โดยเครื่องทดสอบ
ลอสแองเจลีส

Sieve Size				Accumulative Mass of Sample (g)	
Passing		Retained			
mm	inch	mm	inch		
75.0	3	63.0	2 1/2	-	
63.0	2 1/2	50.0	2	-	
50.0	2	37.5	1 1/2	-	
37.5	1 1/2	25.0	1	-	
25.0	1	19.0	3/4	-	
19.0	3/4	12.5	1/2	2500	
12.5	1/2	9.50	3/8	2500	
9.50	3/8	6.30	1/4	-	
6.30	1/4	4.75	No.4	-	
4.75	No.4	2.36	No.8	-	

Grading	B	B	B
Number of Charge	11	11	11
Mass of Charge	4583	4583	4583 (g)
Original Mass of Sample	5000	5000	5000 (g)
Final Mass of Sample	3962.4	3959.2	3995.4 (g)
Percent of Wear	20.75	20.82	20.09 (%)
Everage	20.55		(%)

ตารางที่ ก.12 ความถ่วงจำเพาะของมวลรวมหมาย (ค่อนกรีตตอนนเก่า)

ตัวอย่างที่	1	2	3	เฉลี่ย
A : นน.ของหินหลังจากอบแห้ง ชั่งในอากาศ (กรัม)	2841.00	2840.60	2843.30	
B : นน.ของหินในสภาพอิ่มตัวผิวแห้ง ชั่งในอากาศ (กรัม)	3000.50	3001.80	3000.20	
C : นน.ของหินในสภาพอิ่มตัวผิวแห้ง ชั่งในน้ำ (กรัม)	1778.50	1778.50	1780.50	
ความถ่วงจำเพาะรวม	2.32	2.32	2.33	2.33
ความถ่วงจำเพาะรวม-อิ่มตัวผิวแห้ง	2.46	2.45	2.46	2.46
ความถ่วงจำเพาะปูรากภู	2.67	2.67	2.68	2.67
ค่าการดูดซึมน้ำ	5.61	5.67	5.52	5.60

ตารางที่ ก.13 การวิเคราะห์ขนาดของมวลรวมหมาย (ค่อนกรีตตอนนเก่า) โดยวิธีร่อนผ่านตะแกรง
ครั้งที่ 1

ตะแกรง	ช่องเปิด	นน. ตะแกรง	นน. ตะแกรง+ นน.หิน	นน.ค้าง	ร้อยละ ค้าง	ร้อยละ สะสม	ร้อยละผ่าน สะสม
1 นิ้ว	25.4	724	724	0	0.000	0.000	100.000
3/4นิ้ว	19	467	549.5	82.5	4.128	4.128	95.872
1/2 นิ้ว	12.7	764.6	2096.4	1331.8	66.633	70.761	29.239
3/8 นิ้ว	9.5	754.1	1056.2	302.1	15.115	85.876	14.124
เบอร์ 4	4.75	577.2	856.1	278.9	13.954	99.830	0.170
ถอดรอง		398.9	402.3	3.4	0.170	-	-
น้ำหนักมวลรวมละอียด =				1998.7		260.594	
โมลลัสความละอียด =				7.61			

ตารางที่ ก.14 การวิเคราะห์ขนาดของมวลรวมหยาบ (ค่อนกรีตตอนนเก่า) โดยวิธีร่อนผ่านตะแกรง
ครั้งที่ 2

ตะแกรง	ช่องเปิด	นน. ตะแกรง	นน. ตะแกรง+ นน.หิน	นน.ค้าง	ร้อยละ ค้าง	ร้อยละ สะสม	ร้อยละผ่าน สะสม
1 นิว	25.4	724	724	0	0.000	0.000	100.000
3/4นิว	19	467	507.6	40.6	2.069	2.069	97.931
1/2 นิว	12.7	764.6	1909.3	1144.7	58.338	60.407	39.593
3/8 นิว	9.5	754.1	1151.7	397.6	20.263	80.670	19.330
เบอร์ 4	4.75	577.2	954.1	376.9	19.208	99.878	0.122
ถادرอง		398.9	401.3	2.4	0.122	-	-
น้ำหนักมวลรวมละเอียด =				1962.2		243.023	
ไมดูดลักษณะละเอียด =				7.43			

ตารางที่ ก.15 การวิเคราะห์ขนาดของมวลรวมหยาบ (ค่อนกรีตตอนนเก่า) โดยวิธีร่อนผ่านตะแกรง
ครั้งที่ 3

ตะแกรง	ช่องเปิด	นน. ตะแกรง	นน. ตะแกรง+ นน.หิน	นน.ค้าง	ร้อยละ ค้าง	ร้อยละ สะสม	ร้อยละผ่าน สะสม
1 นิว	25.4	724	724	0	0.000	0.000	100.000
3/4นิว	19	467	514.3	47.3	2.396	2.396	97.604
1/2 นิว	12.7	764.6	2030.1	1265.5	64.115	66.511	33.489
3/8 นิว	9.5	754.1	1124.6	370.5	18.771	85.282	14.718
เบอร์ 4	4.75	577.2	865.9	288.7	14.627	99.909	0.091
ถادرอง		398.9	400.7	1.8	0.091	-	-
น้ำหนักมวลรวมละเอียด =				1973.8		254.099	
ไมดูดลักษณะละเอียด =				7.54			

ตารางที่ ก.17 ความหนาแน่นปูนของมวลรวมหยาบ (คอนกรีตตอนนี้เก่า)

Test No.	1
น้ำหนัก mold ; (g)	9670
น้ำหนัก ทราย + mold ; (g)	28295
Mold Volume ; (cm ³)	14299.74
Bulk Density ; (kg/m ³)	1302.471
ความถ่วงจำเพาะปูน	2.670
% Air void ; (%)	51.218

ตารางที่ ก.18 การต้านทานการสึกกร่อนของมวลรวมหยาบ (คอนกรีตตอนนี้เก่า) โดยเครื่องทดสอบลอดสแตนเลส

Sieve Size				Accumulative Mass of Sample (g)	
Passing		Retained			
mm	inch	mm	inch		
75.0	3	63.0	2 1/2	-	
63.0	2 1/2	50.0	2	-	
50.0	2	37.5	1 1/2	-	
37.5	1 1/2	25.0	1	-	
25.0	1	19.0	3/4	-	
19.0	3/4	12.5	1/2	2500	
12.5	1/2	9.50	3/8	2500	
9.50	3/8	6.30	1/4	-	
6.30	1/4	4.75	No.4	-	
4.75	No.4	2.36	No.8	-	

Grading	B	B	B
Number of Charge	11	11	11
Mass of Charge	4583	4583	4583 (g)
Original Mass of Sample	5000	5000	5000 (g)
Final Mass of Sample	3702.2	3728.5	3732.2 (g)
Percent of Wear	25.96	25.43	25.36 (%)
Everage	25.58		

ภาคผนวก ข
ตารางและรูปแสดงผลการทดสอบค่าการยุบตัว
และกำลังอัดของคอนกรีต


ตารางที่ ข.1 กำลังอัดของคอนกรีต ที่อายุ 24 ชั่วโมง

Mix ID	Detail of Admixtures	No.	Slump (cm.)	High Early Strength (HES) (in 24 hours)							Average Strengt h (ksc.)
				Dimantion (cm.)			Weig ht	Strengt h	Strengt h		
				A	B	H	(Kg.)	(kN.)	(ksc.)		
NC 0.8V	VC-10 0.8%	1	6.5	10.05	10.15	10.15	2.430	441.10	440.79	454.60	
		2		10.05	10.00	10.00	2.425	457.00	463.53		
		3		10.05	10.00	10.00	2.420	453.00	459.48		
50R 0.8V	VC-10 0.8%	1	7.5	10.05	10.05	10.15	2.380	315.00	317.91	321.89	
		2		10.00	10.00	10.00	2.330	309.80	315.80		
		3		10.05	10.05	10.00	2.325	328.90	331.94		
100R 0.8V	VC-10 0.8%	1	7.5	10.15	10.05	10.15	2.445	454.40	454.09	464.51	
		2		10.05	10.05	10.00	2.420	475.20	479.60		
		3		10.00	10.00	10.05	2.455	451.10	459.84		
NC 0.8V0.4P	VC-10 0.8%+ P-1 0.4%	1	10	10.15	10.05	10.05	2.445	450.80	450.49	450.78	
		2		10.05	10.05	10.00	2.420	446.60	450.73		
		3		10.05	10.05	10.05	2.455	447.00	451.13		
50R 0.8V0.4P	VC-10 0.8%+ P-1 0.4%	1	7	10.05	10.00	10.05	2.310	384.00	389.49	385.67	
		2		10.00	10.05	10.00	2.300	379.20	384.62		
		3		10.05	10.05	10.00	2.305	379.40	382.91		
100R 0.8V0.4P	VC-10 0.8%+ P-1 0.4%	1	8	10.05	10.00	10.00	2.305	438.00	444.26	451.03	
		2		10.00	10.05	10.00	2.310	450.60	457.04		
		3		10.15	10.05	10.05	2.300	452.10	451.79		
NC 0.8V0.8P	VC-10 0.8%+ P-1 0.8%	1	7	10.00	10.05	10.00	2.415	456.00	462.52	465.11	
		2		9.95	10.05	10.05	2.395	454.70	463.52		
		3		10.05	10.05	10.00	2.435	465.00	469.30		
50R 0.8V0.8P	VC-10 0.8%+ P-1 0.8%	1	6.5	10.05	10.15	10.00	2.320	425.00	424.71	428.92	
		2		10.05	10.00	10.00	2.355	435.40	441.62		
		3		10.05	10.00	10.00	2.350	414.50	420.43		
100R 0.8V0.8P	VC-10 0.8%+ P-1 0.8%	1	7	10.00	10.05	10.00	2.415	456.00	462.52	464.87	
		2		10.00	10.00	10.05	2.395	454.00	462.79		
		3		10.05	10.05	10.00	2.435	465.00	469.30		


ตารางที่ ข.2 กำลังอัดของคอนกรีต ที่อายุ 28 วัน

Mix ID	Detail of Admixtures	No.	Slump (cm.)	High Strength (HES)(in 28 day)							Average Strength (ksc.)	
				Dimantion (cm.)			Weight (kg.)	Strengt h (kN.)	Strengt h (ksc.)			
				A	B	H						
NC 0.8V	VC-10 0.8%	4	6.5	10.05	10.05	10.05	2.465	744.70	751.59	756.73		
		5		10.05	10.00	10.10	2.455	734.70	745.20			
		6		10.05	10.00	10.05	2.465	762.50	773.40			
50R 0.8V	VC-10 0.8%	4	7.5	10.05	10.10	10.05	2.400	612.00	614.60	621.74		
		5		10.00	10.05	10.10	2.375	643.00	652.19			
		6		10.00	10.05	10.05	2.375	590.00	598.43			
100R 0.8V	VC-10 0.8%	4	7.5	10.10	10.10	10.00	2.365	821.80	821.21	811.05		
		5		10.05	10.05	10.10	2.360	809.00	816.48			
		6		10.05	10.10	10.10	2.370	792.10	795.47			
NC 0.8V0.4P	VC-10 0.8%+P-1 0.4%	4	10	10.10	10.10	10.10	2.460	762.30	761.75	779.50		
		5		10.05	10.10	10.10	2.465	793.67	797.05			
		6		10.05	10.10	10.05	2.470	776.40	779.70			
50R 0.8V0.4P	VC-10 0.8%+P-1 0.4%	4	7	10.10	10.00	10.10	2.320	687.90	694.28	681.96		
		5		10.10	10.05	10.05	2.365	679.10	681.99			
		6		10.00	10.00	10.10	2.325	656.90	669.62			
100R 0.8V0.4P	VC-10 0.8%+P-1 0.4%	4	8	10.05	10.05	10.10	2.345	812.60	820.12	829.57		
		5		10.05	10.10	10.05	2.365	823.40	826.90			
		6		10.05	10.10	10.10	2.365	838.12	841.69			
NC 0.8V0.8P	VC-10 0.8%+P-1 0.8%	4	7	10.10	10.00	10.10	2.460	784.50	791.78	793.67		
		5		10.10	10.05	10.05	2.450	768.20	771.47			
		6		10.10	10.05	10.10	2.460	814.30	817.76			
50R 0.8V0.8P	VC-10 0.8%+P-1 0.8%	4	6.5	10.05	10.05	10.10	2.365	711.50	718.08	721.70		
		5		10.10	10.05	10.05	2.375	702.00	704.99			
		6		10.10	10.05	10.10	2.370	738.90	742.04			
100R 0.8V0.8P	VC-10 0.8% + P-1 0.8%	4	7	10.10	10.05	10.10	2.370	847.20	850.80	838.12		
		5		10.10	10.10	10.05	2.370	826.10	825.51			
		6		10.10	10.05	10.00	2.355	834.50	838.05			

ภาคผนวก ค
รูปแสดงผลการทดสอบกำลังอัดของคอนกรีต



รูปที่ ค.1 กำลังอัดของคอนกรีต ที่อายุ 24 ชั่วโมง




รูปที่ ค.2 กำลังอัดของคอนกรีต ที่อายุ 28 วัน




รูปที่ ค.4 การเตรียมตัวอย่างก่อนทดสอบ



รูปที่ ค.5 ภาพคอนกรีตสดที่ไม่ใส่น้ำยาลดน้ำ W/C = 0.30



รูปที่ ก.6 ภาพคอนกรีตสดที่ใส่น้ำยาลดน้ำร้อนอยละ 0.8 ที่ W/C = 0.30



รูปที่ ก.7 ภาพการทดสอบความขุ่นตัวของคอนกรีตสดที่ใส่น้ำยาลดน้ำร้อนอยละ 0.8 ที่ W/C = 0.30



รูปที่ ค.8 การเก็บก้อนตัวอย่าง

NR 50 VP 4 W/c = 0.3 VC = 0.8% RP = 0.8% S = 6.5 cm W = 2.320 kg	NR 50 V 4 W/c = 0.3 VC = 0.8% RP = 0.9% S = 7 cm W 2.380 kg	NR 50 VP 4 W/c = 0.3 VC = 0.8% RP = 0.9% S = 7 cm W 2.310 kg	NR 100 VP 4 W/c = 0.3 VC = 0.8% RP = 0.8% S = 7 cm W 2.320 kg	NC VP 4 W/c = 0.3 VC = 0.8% RP = 0.8% S = 7 cm W 2.415 kg
NR 50 VP 5 W/c = 0.3 VC = 0.8% RP = 0.8% S = 6.5 cm W = 2.355 kg	NR 50 V 5 W/c = 0.3 VC = 0.8% RP = 0.8% S = 7.5 cm W 2.330 kg	NR 50 VP 5 W/c = 0.3 VC = 0.8% RP = 0.4% S = 7 cm W 2.300 kg	NR 100 VP 5 W/c = 0.3 VC = 0.8% RP = 0.8% S = 7 cm W 2.335 kg	NC VP 5 W/c = 0.3 VC = 0.8% RP = 0.8% S = 7 cm W 2.395 kg
NR 50 VP 6 W/c = 0.3 VC = 0.8% RP = 0.8% S = 6.5 cm W = 2.350 kg	NR 50 V 6 W/c = 0.3 VC = 0.8% RP = 0.8% S = 7.5 cm W 2.325 kg	NR 50 VP 6 W/c = 0.3 VC = 0.8% RP = 0.4% S = 7 cm W 2.305 kg	NR 100 VP 6 W/c = 0.3 VC = 0.8% RP = 0.8% S = 7 cm W 2.330 kg	NC VP 6 W/c = 0.3 VC = 0.8% RP = 0.8% S = 7 cm W 2.435 kg

รูปที่ ค.9 ก้อนตัวอย่างก่อนทดสอบกำลังอัด



รูปที่ ก.10 การทดสอบกำลังอัด



รูปที่ ก.11 ก้อนตัวอย่างหลังทดสอบกำลังอัด

ประวัติผู้เขียน

นายอลองกต บุญศิริ เกิดเมื่อวันที่ 31 พฤษภาคม 2519 ที่อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี สถานที่อยู่ปัจจุบัน 133/1 ถนนอุดมยเดช ตำบลหนองแขม อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี ตำแหน่งหน้าที่การงานปัจจุบัน หุ้นส่วนผู้จัดการ ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอ็นพีซีอาร์ เอ็นเตอร์ไพรส์ ด้านการศึกษาจบการศึกษา ชั้นประถมศึกษา โรงเรียนบ้านหมากแขวง อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนอุดรพิทยานุกูล อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี ประกาศนียบัตรวิชาชีพ วิทยาลัยเทคนิคอุดรธานี อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง เดิมชื่อสถาบันเทคโนโลยีราชมงคล วิทยาเขตขอนแก่น ปัจจุบันชื่อ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล อีสาน วิทยาเขตขอนแก่น อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น และระดับปริญญาตรี หลักสูตร วิศวกรรมศาสตร์บัณฑิต สาขาวิศวกรรมโยธา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล นคร เขตหนองจอก กรุงเทพมหานคร และขณะนี้ได้ศึกษาต่อระดับ ปริญญาโท สาขาวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี สุรนารี จังหวัดนครราชสีมา